

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-6665-91
Certificat de conformitate 001575
Valabil pînă la 04.01.2020
Conform 6665-91



6665-91

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 215
Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

Rezistența la compresiune {MPa}:	Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5
Absorbția de apă {%}:	Max 5.0 / 2.0
Rezistența la incovoiere {MPa}:	Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	F 150 / F 200
Pierdere rezistenței {%}:	Max 5 / 1.6
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max 300 / 32.2
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 584
Masa Brutto per palet:	1 614
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării (in serie):	09.03.2021
Data încărcării:	15.03.2021
Cantitatea încărcării:	216 buc
Numarul facturii:	IM2616386
Beneficiar:	PROMACONS-SV SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona

Data eliberării 15.03.2021



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 6665-91
Certificat de conformitate 001575
Valabil pînă la 31.12.2021
Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.
Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,**

Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	F 200 / F 200
Pierdere rezistenței {%}:	Max. 5 / 1.8
Rezistența la compresiune {MPa}:	Min.38.5 B30 / 44.7 B30
Rezistența la încovoiere {MPa}:	Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0
Absorbția de apă {%}:	Max. 6.0 / 3.9
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max. 300 Aeff / 32.2Aeff
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 800
Masa Brutto per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării (în serie):	23.02.2021
Data încărcării:	15.03.2021
Cantitatea încărcării:	108 buc
Numărul facturii:	IM2616386
Beneficiar:	PROMACONS-SV SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 15.03.2021



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008
Certificat de conformitate 001336
Valabil pînă la 31.12.2020
Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 214
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI 9.6 m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm ² }	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la incovoiere {MPa}	Min.4,1
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38,5
Masa Netto per palet:	1 296
Masa Brutto per palet:	1 326
Cantitatea pe palet:	9,6
Data fabricării(in serie):	11.03.2021
Data încărcării:	15.03.2021
Cantitatea încărcării:	28,8 m ²
Numarul facturii:	IM2616386
Beneficiar:	PROMACONS-SV SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona

Data eliberării 15.03.2021






OCpr-029 LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA
Republica MOLDOVA 5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1 Uzina REZINA 20 CPR_04__REA
00002 SM SR EN 197-1:2014 Ciment Portland cu calcar CEM II/A-LL 32,5R (PATRIOT)
Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR_04__REA

Versiunea 2

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 32,5 R (PATRIOT).

2. **Utilizari preconizate:** Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru construcții si pentru fabricarea produselor pentru construcții.

3. **Fabricant:** LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1
Tel.: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. **Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:** Sistemul 1+


5. **Standard armonizat:** SM SR EN 197-1:2014

Organismul de certificare: CVALIMETRITOT - Organism de certificare acrteditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii Numar de identificare 029 a efectuat :

- (I) evaluarea performantei produselor pe baza încercării de tip, inclusiv eșantionarea
- (II) inspectarea inițiala a fabricii și a controlului producției în fabrică
- (III) supravegherea și evaluarea continua a controlului producției în fabrică
- (IV) încercarea prin sondaj a unor eșantioane prelevate înaintea introducerii produsului pe piață. în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, 1+ , și a emis Certificatul de constanta a performantei: **Nr. 00002.**



LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500 Fax: (+373) (254) 55 549
IDNO 1003606006217 Capital social 445005270 lei
www.lafarge.md

 A member of
LafargeHolcim

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard tehnic armonizat
Componențe și compoziție [% de masă] :		SM SR EN 197-1:2014
- Clincher (K)	80÷94	
- Calcar (LL)	6÷20	
- Componente auxiliare minore	0÷5	
Rezistența la compresiune la 2 zile (MPa)	26	
Rezistența la compresiune la 28 zile (MPa)	51	
Timp de priză inițial (min)	120 - 180	
Consistența normală a pastei de ciment (%)	23.0 - 27.5	
Stabilitate (mm)	Max. 1.6	
Conținut de sulfat sub formă de SO ₃ (%)	Max. 3.5	
Conținut de cloruri (%)	Max. 0.1*	
Durabilitate	Durabilitatea se referă la betonul, mortarul, pasta și alte amestecuri fabricate din ciment în conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare.	
Eliberarea de substanțe periculoase [%]:	Max. 0.0002	
- Conținut de crom hexavalent		

-Producătorul asigură uniformitatea rezistenței la compresiune la 2 zile și a rezistenței la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Termenul de valabilitate este:


pentru cimenturi în vrac: 60 zile de la data livrării

pentru cimenturi în saci: 90 zile de la data însacuirii indicată pe sac.


Termenul de valabilitate indicat mai sus se garantează de către producător cu condiția respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare ale cimenturilor prevăzute în reglementările în vigoare.

Semnata pentru și în numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de către:

Director Uzina
Sergiu Bobu



Manager Calitate
Evgheni Ignatenco



La: 24.12.2020

