

## ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 128

Масило ЛЗ-ЦНИИ

ГОСТ 19791-74, зм.1-4



BUREAU  
VERITAS

ISO 9001:2015

Партія № 128

Дата виготовлення 22.08.22 Маса нетто 2,55 т

### Фізико-хімічні показники

№	Найменування показників	Норма за НТД	Фактично	Метод випробування
1	Зовнішній вигляд	Однорідне мастило від світло-жовтого до темно-жовтого кольору	Однорідне мастило світло-жовтого кольору	п. 3.2
2	Пенетрація за температури 25°C з перемішуванням 60 подвійних ударів, мм·10 <sup>-1</sup> , в межах	200 - 260	235	ГОСТ 5346, метод А або В
3	В'язкість, Па·с, за температури 0°C і середньому градієнту швидкості деформації 10 с <sup>-1</sup> , не більше	420	385	ГОСТ 7163
4	Межа міцності на зсув при 50°C, Па, не менше	220	279	ГОСТ 7143, метод Б
5	Температура краплепадіння, °С, не нижче	135	157	ГОСТ 6793
6	Колоїдна стабільність, % від. оливи, не більше	22	18,45	ГОСТ 7142
7	Масова частка вільних лугів у перерахунку на NaOH, %, не більше	0,2	0,08	ГОСТ 6707
8	Масова частка механічних домішок, %, не більше	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 6479
9	Випаровуваність при 100°C після 1 год, %, не більше	7	0,5	ГОСТ 9566
10	Масова частка води, %, не більше	0,4	0,03	ГОСТ 2477

Впробник: ТОВ "КСМ ПРОТЕК", Україна

Висновок: за перевіреними показниками проби Масило ЛЗ-ЦНИИ відповідає вимогам ГОСТ 19791-74, зм.1-4

Гарантійний термін зберігання - 3 роки від дати виготовлення.



Дата видачі паспорту 24.08.22р.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*