

		SR EN ISO 13934-2:2014	
4	Modificarea dimensiunilor după spălat (după 1 spălare)	SR EN ISO 5077:2008	1 spălare t ⁰ 40°C
5	Permeabilitatea la aer	SR EN ISO 9237:1999	
6	Conținutul de formaldehidă	SR EN ISO 14184-1:2012	

În baza rezultatelor încercărilor de laborator, reflectate în Raport de încercări nr. 150 din 30.01.2026 s-a stabilit că

Parametrii	D.N. de referință privind metode de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto	Concluzie privind corespunderea
Compoziția fibrelor conținut de bumbac	SR EN ISO 1833-1:2020 SR EN ISO 1833-11:2018	± 3% din marcăre	100% bumbac	Corespunde HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53
Densitatea superficială	SR EN 12127:2003 SR EN 12127:2003/C91:2024	Min. 148,2 g/m ²	150,4 g/m ²	Corespunde GOST 29298-2005 p.4.2.14
Forța (sarcina) maximă de rupere urzeală bătătură	SR EN ISO 13934-1:2013	294,0 N 196,0 N	431,6 N 484,5 N	Corespunde GOST 29298-2005 p.4.2.11 tab.4 GOST 31307-2005 p. 4.1.1
Alungirea la rupere urzeală bătătură	SR EN ISO 13934-1:2013	- -	10,4% 16,4%	De facto
Modificarea dimensiunilor la spălat <u>după 1 spălare la t⁰ 40°C</u> urzeală bătătură	SR EN ISO 5077:2008	-5,0% -5,0%	-6,5% -4,0%	Nu corespunde GOST 31307-2005 p. 4.1.9 , întocmită Decizia cu motivarea refuzului privind efectuarea în continuare a lucrărilor de certificare din 30.01.2026
Permeabilitatea la aer	SR EN ISO 9237:1999	Min.100 dm ³ /m ² •s	508,7 dm ³ /m ² •s	Corespunde GOST 29298-2005 p.4.2.12 tab.5 ind.1 GOST 31307-2005 p. 4.1.3
Conținutul de formaldehidă	SR EN ISO 14184-1:2012	Max.75 mg/kg	nedetectat	Corespunde GOST 29298-2005 p.4.2.12 tab.5 ind.4, GOST 31307-2005 p. 4.1.5

În legătura cu faptul că în urma încercărilor de laborator a fost depistată neconformitatea la parametrul ”modificarea dimensiunilor după spălare”, a fost întocmită Decizia cu motivarea refuzului privind efectuarea în continuare a lucrărilor de certificare din 30.01.2026, informat clientul și primit acord de la client pentru efectuarea încercărilor pe o mostră dublă la parametrul cu rezultat negativ, Program de încercări nr. 9727-26/1 din 02.02.2026.