

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.15/2026

Deepgrund

Amorsă-Grund cu patrundere adâncă pentru lucrări la interior și exterior

INGREDIENTE

Fără solvenți, emisii poluante scăzute, miros neutru, neinflamabil. Cu vâscozitate scăzută și penetrant, asigurând o aplicare ușoară și un consum economic

CARACTERISTICI

Grund pe bază de dispersie acrilată utilizat pentru grunduirea, amorsarea suprafețelor absorbante, în vederea reducerii și reglării absorbabilității acestor suprafețe și/sau pentru întărirea suprafețelor fragile la interior și exterior. Aderentă deosebită la suport, pătrundere adâncă în suprafața minerală, întărind-o. Pelicula creată este permeabilă la vapori de apă și impermeabilă la apă, rezistentă la soluții alcaline, variații de temperatură, intemperii și la gaze industriale. Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE:

Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor puternic absorbante (tencuială de ciment și var, suprafețe din beton ușor, piatră de var, blocuri de ciment cu zgură, cărămidă, gips carton, tencuieli pe bază de gips, gleturi etc.)

PREGATIREA SUPRAFETEI :

Suprafața trebuie să fie uscată, curățită de particulele ce se desprind, curată, fără pete de grăsime, praf și alte impurități ce împiedică aderența

MODUL DE UTILIZARE:

Înainte de aplicare grundul se amestecă intens. Este aplicată cu ajutorul unei pensule sau periei. În funcție de starea suprafeței, amorsa-grund poate fi aplicată în unul sau două straturi. Lucrările se vor efectua la temperatura de la +5°C la +25°C

REGULI DE SECURITATE:

În timpul pregătirii și folosirii amorsei „DEEP GRUND” se interzice fumatul și mîncatul. În cazul contactului cu ochii, spălați-vă cu apă curgătoare.

TERMEN DE GARANTIE:

12 luni de la data fabricării, cu ambalaj intact, în încăpere uscată, pe palete din lemn la temperatura de la +5°C la +25°C.

AMBALAJ:

găleți de plastic de 3 kg, 5 kg, 10 kg



DATE TEHNICE

Culoare : alb

Vâscozitate: lichid

Densitate: aproximativ 1 kg/ litru

Consum pentru betoane: 300 g/mp

Consum pentru șape: 100-200 g/mp/strat

Timp de uscare pentru suporturi

pe bază de ciment: aproximativ 4 ore

Timp de uscare pentru suporturi pe bază de sulfat de calciu: aproximativ 24 ore

Stabilitate termică la transport și depozitare: între +3°C și +50°C (sensibil la îngheț)

Stabilitate termică după uscare: până la +50°C