

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 154 - 21C « 12 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/2
---	--	--



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Fire pieptănate vopsite, din 50% lână, 50% acril (PAN), densitatea liniară nominală 31x2 tex, art. C176-CK, pentru tricotare:*
1.1 – culoarea albastru-închis; 1.2 – culoarea neagră

Solicitant SC „PATRÎNICHİ-STIL” SRL, RM, mun. Chișinău, str. Nicolai Zelinski, 7/1

Producător ОАО „Слонимская Камвольно-пряжильная фабрика», Republica Bielarusi, or. Slonim

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 3 m

Data primirii mostrelor 05.04.2021

Data începerii încercării 06.04.2021

Data sfârșitului încercării 12.04.2021

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. V-9039-21 din 05.04.2021 și programului Nr. V-9039-21 din 05.04.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 17511-83 „Пряжа гребенная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. ТУ», GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 154 - 21C « 12 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8- 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Fire pieptănate vopsite, din 50% lână, 50% acril (PAN), densitatea


liniară nominală 31x2 tex, art. C176-CK, pentru tricotare: 1.1 – culoarea albastru-închis; 1.2 – culoarea neagră

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 17511-83 pct. 1.10 GOST 2351-88 pct. 1.4 Tab. 4	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	3	4
1.1.2	Sarcina de rupere a mostrei, sN/tex, min	GOST 17511-83 pct. 1.2 Tab. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	7,3	10,9
1.1.3	Alungirea la rupere, %, min			9,0	20,0
1.1.4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - acril	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 8	± 3% din marcarea	49,6 50,4
1.2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 17511-83 pct. 1.10 GOST 2351-88 pct. 1.4 Tab. 4	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	3	4
1.2.2	Sarcina de rupere a mostrei, sN/tex, min	GOST 17511-83 pct. 1.2 Tab. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	7,3	7,4
1.2.3	Alungirea la rupere, %, min			9,0	10,0
1.2.4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - acril	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 8	± 3% din marcarea	52,8 47,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	