


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 366 - 21 « 29 » iulie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

» *icelie* 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura flaușată pentru ștergere, din 100% bumbac, densitatea superficială 450-550 g/m², culoare albă.*

Solicitant *«ȘARM» SA, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 49V*

Producător *A.Y.T. KUMASCILIK SAN VE DIS TIC LTD, Turcia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *28.07.2021*

Data începerii încercării *28.07.2021*

Data sfârșitului încercării *29.07.2021*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-67-21* din *28.07.2021*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	552

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>E. Șveț</i>