

Вагон
Отпуск

AE7890KH/AE8236XM
5000581880

ArcelorMittal

Повагонный заказ
Исходящая поставка

7002198015
8002211069

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8002211069
EN 10204-3.1



Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Грузополучатель: ФИЛИАЛ ООО "МЕТИНВЕСТ-СМЦ" в г. Днепр

Наименование товара	НД
ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА. КВАДРАТ	ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 ДСТУ 2651:2005 / ГОСТ 380-2005 ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591-2006 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)

№	№ плавки	№ Партии	Марка	Гол-ва/Д-р.мм	Вид пост. по длине	Длина.мм	Ед. Изм.	Кол-во	Масса нетто.кг
1	210224	5883	СТЗПС	14X14	М/ДЛ	6000	пачки	13	20402
								13	20402.00

Химический состав, %																			
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.19	0.54	0.068	0.03	0.01	0.017	0.013	0.019	0.0054	0.005	0.005	0.0004	0.003	0.005	0.01	-	-	-	-

Механические свойства									
№	Предел текучести (Н/мм ²)	Врем. сопротивление (Н/мм ²)	Отношение	Удлинение σ_b	Сужение σ_b	Ударная вязкость Дж/см ²	Изгиб 180	Изгиб с разгибом	Твердость по Бринелю по ПВ
1.	305	435		36.3			У.1		

№	Холодная осадка	Масса окатыша, кг/т	Величина зерна, номер	Обезуглероживанный слой, %	Раскатанные пузыри, мм	Грешины, мм	Риски, мм	Цементитная сетка	Способность к удал. окатыша
1.									

Радиационные параметры (Бк/кг)				МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	0.08	

Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа и контракту. Без права вывоза за пределы Украины

Маркировка	
Примечание	Разность диагоналей в одном сечении не более 1.6мм. Класс кривизны II. Категория 2. Точность проката В1. I группа поверхности II П.

