

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 471 - 19 C « 29 » octombrie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură din bumbac, albită, marca „LAVIVA HOME”,
lățimea 230 cm, pentru lenjerie de pat*

Solicitant *„MILLINERTEX” SRL, mun. Chișinău, str. Pandurilor, 13*

Producător *„A.Y.T. KUMAŞCILIK SAN. Ve TIC. LTD. ŞTI”, Turcia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(230 x 100) cm*

Data primirii mostrelor *21.10.2019* **Data începerii încercării** *21.10.2019*

Mostrele prelevate *de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC
și prezentate pe baza actului Nr. 3672-P din 18.10.2019*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *GOST 29298 - 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”,*

DN la metode de încercări *GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения
изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения»,*

*GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после
мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», GOST 12088-77 „Материалы
текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”, GOST 3816-81*

«Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»,

SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de

suprafață pe eșantioane mici», GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчато-

бумажные и смешанные. Методы химических испытаний”, SM EN ISO 13934-1:2016 „Materia-

le textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii

la forța maximă prin metoda de bandă”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză

utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”

pr(Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 471 - 19 C « 29 » octombrie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură din bumbac, albită, marca „LAVIVA HOME” ,
lățimea 230 cm, pentru lenjerie de pat*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298 pct. 4.2.7 Tab. 2	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C ₁₁ Π ₀ O ₁ Γ ₈	-5,0 ±2,0	-5,0 -0,5
2	Sarcina de rupere mostrei 50× 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298 pct. 4.2.11 Tab. 4	SM EN ISO 13934-1	294 196	417,1 413,9
3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 1, 2	GOST 12088 pct. 4.3.3	100	277,8
4	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816 pct. 3	15	15,2
5	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 4	GOST 25617 p.17	75	9,7
6	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 29298 pct. 4.2.14	SM SR EN 12127	De facto	152,0
7	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	De facto	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.
Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Inginer	Șveț E.	