

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>297 - 24</b> « 23 » iulie 2024	Cod: III 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură pentru haine medicale, art. AL*

Solicitant *„Anghel - Lux” SRL, mun. Chişinău*

Producător *Turcia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5x1,0) m*

Data primirii mostrelor *18.07.2024*

Data începerii încercării *18.07.2024*

Data sfârşitului încercării *23.07.2024*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-77-24* din *18.07.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

#### Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - viscoza - lycra	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 3, 7, 8	74,8 22,3 2,9
2	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127:2013	159,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolearenco S.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moşnoi T.</i>	