

Р.Ф.
Общество с ограниченной
ответственностью «Хлопчатобумажная компания
«Навтекс»
ООО «ХБК «НАВТЕКС»
ИИН 3703047618 / КПП 370301001
155830, г.Наволоки, Ивановской обл.
ул. Промышленная, 1
р/с 40702810617000003421
Ивановское отделение №8639
ПАО «Сбербанк России»
БИК 042406608
кор.счет 30101810000000000608
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл.



Русский регистр



телефон 9-79-22
факс 9-77-32

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ТУ 9393-001-10715071-2014 (выписка из ТУ 9393-001-10715071-2014)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1 Марля выпускается в рулонах шириной от 68 см до 2000 см, длиной от 50 до 2500 м или в куске шириной от 68 см до 2000 см, длиной не менее 100 м, допускается длина марли в куске не менее 20 м, в количестве не более 10% от партии или по согласованию с потребителем куски марли длиной менее 10 м. Допускаемое отклонение от длины и ширины, заявленной на упаковке изделия, не более 10%.

1.2.2 Рентгеноконтрастная нить располагается по всей длине куска или рулона марли. Длина рентгеноконтрастной нити соответствует длине куска или рулона марли.

1.3. Характеристики

1.3.1. Для изготовления марли используется:

- хлопчатобумажная пряжа пневмомеханического способа прядения по ОСТ 17-362-85;
- нить рентгеноконтрастная марки 35 А, производства фирмы «Acabats I Fils Especiales» (Испания) следующего состава: сульфат бария, производства фирмы «Acabats I Fils Especiales» (Испания) – рентгеноконтрастное вещество нити; смесь 100% хлопчатобумажной нити, производства фирмы «Acabats I Fils Especiales» (Испания) и резиновой смеси, производства фирмы «Acabats I Fils Especiales» (Испания) – основа нити; пигмент голубой марки CFR 21\$ 178.3297 - краситель нити.

1.3.2. По физико-механическим показателям марля отбеленная должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Артикул	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка полоски марли размером 50x200 мм, Н (кгс), не менее		Число нитей на 10 см	
		основа	уток	основа	уток
6498/8	30,0 ± 2,0	49,0 (5,0)	24,5 (2,5)	102 ± 4	62 ± 4
6498/22	28,0 ± 2,0	49,0 (5,0)	24,5 (2,5)	102 ± 4	46 ± 4
6498/21	25,0 ± 2,0	49,0 (5,0)	24,5 (2,5)	97 ± 4	42 ± 4

1.3.3. По физико-химическим показателям марля отбеленная должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование показателя	Норма
1. Реакция водной вытяжки;	нейтральная
2. Массовая доля хлористых солей, %, не более	0,02
3. Массовая доля сернокислых солей, %, не более	0,02
4. Массовая доля кальциевых солей, %, не более	0,06
5. Время определения содержания окисляемых веществ, мин, не менее	5,0
6. Содержание аппретирующих веществ;	не допускается
7. Содержание окрашивающих веществ;	бесцветные вытяжки
8. Массовая доля жировых веществ, %, не более	0,3
9. Смачиваемость, с, не более	10

10. Капиллярность, см/ч, не менее	7,0
11. Влажность, %;	5,0 – 8,5
12. Зольность, %, не более	0,3
13. Белизна, %, не менее	80,0
14. Степень устойчивости белизны, %, не более	10,0

Примечание: показатель степени устойчивости белизны определяют по согласованию изготовителя с потребителем для марли, предназначенной для изготовления стерильных перевязочных средств.

1.3.4. В рулонах марли, предназначеннной для изготовления бинтов, не допускаются несшитые куски марли, а также сшивка марли различными видами кромки. Сшивка марли производиться на оверлочной машине.

В местах сшивки двух кусков марли допускается уменьшение ширины на 10 см с каждой стороны по длине 50 см. Шов считают условным вырезом. Расстояние от конца куска до шва и между швами не должно быть менее 10 м

1.3.5. В марле не допускаются две группы пороков внешнего вида: пороки 1-й группы – дыры по фону марли размером более 5 см, масляные и грязные пятна, стянутая кромка более 1 м по длине ткани и пороки 2-й группы – недосеки более трех нитей, недолет утка более трех нитей, подплетины более пяти нитей, близны в три и более нитей, бахрома на кромке более 1,5 см с одной стороны и более 2 см с другой стороны.

Пороки 1-й группы должны быть вырезаны на предприятии-изготовителе. Пороки 2-й группы считаются условным вырезом. Размер условного выреза не должен превышать 30 см по длине марли. На условную длину куска 100 м допускается не более 6 условных вырезов.

Длину условных вырезов марли в общую меру длины куска или рулона не включают, а учитывают как весовой лоскут.


1.3.6. Марлю складывают в куски или накатывают в рулоны во всю ширину ровно без перекосов и свисания кромок.

1.3.7. Рентгеноконтрастная нить должна определяться в структуре марли (вид 2) при проведении рентгеноископии.

1.3.8. Марля в транспортной упаковке должна быть устойчива к климатическим воздействиям по условиям хранения 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150.

1.3.9. Срок годности Марли должен быть 5 лет с даты изготовления.

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ТУ 9393-001-10715071-2014



Генеральный директор:



И.В.Столярова