

GERMAN PVA-D3

КЛЕЙ СТОЛЯРНИЙ
ВОДОСТІЙКИЙ

ТУ У 24.3-30425524-008:2008



Не містить органічних розчинників, без запаху



Забезпечує міцне з'єднання матеріалів



Утворює еластичний водостійкий шов

БІЛИЙ | ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ
ПРОЗОРИЙ

AQUA
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для надійного склеювання матеріалів широкого застосування, таких як дерево, шпон, фанера, ДСП, ДВП, MDF, OSB, папір, картон, гіпсокартон, шкіра, тканина, поролон, пінополістирол, кераміка, всередині та зовні приміщення. Рекомендується для застосування в столярних майстернях при виготовленні меблів, вікон, дверей, сходів тощо. Може використовуватися для приклеювання паркету, ламінату, лінолеуму, керамічної плитки та інших облицювальних матеріалів, а також в якості добавки-модифікатора в цементних та вапняних розчинах для підвищення їх міцності, еластичності та вологостійкості.

ВЛАСТИВОСТІ

Забезпечує надійне склеювання матеріалів, утворюючи міцний та еластичний прозорий шов. Не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників і практично не має запаху. Рекомендується для виробів, що експлуатуються в умовах нормальної та підвищеної вологості (кухні, ванні кімнати, балкони). Увага! Не призначений для постійного впливу води, при використанні зовні приміщення клейовий шов необхідно захистити фарбою або лаком.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,35 л, 1 л, 3 л
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель або валик
Витрата	130-150 мл/м² в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	Первинна фіксація – 60 хвилин, максимальна міцність з'єднання досягається через 24 години
Плівкоутворююче	Модифікована дисперсія вінілацетату (вироблена в Німеччині)
Розчинник	Вода
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Дисперсія водного полімеру, одержана з мономеру вінілацетату, спеціальні допоміжні добавки.
Вміст ЛОС відповідає вимогам директиви Європейського Союзу 2004/42/CE.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Поверхні, що склеюються, повинні бути міцними, сухими і чистими, без пилу, жирів, біологічних та інших забруднень. Безпосередньо перед застосуванням клей слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою. Роботи проводити в добре провітрюваному місці при температурі (навколишнього середовища, клею та поверхонь, що склеюються) від +5°C до +30°C і вологості не вище 80%.

За допомогою пензля або валика, тонким шаром нанести клей на поверхні, що склеюються, щільно притиснути їх одна до одної і зафіксувати в такому положенні до повного висихання. Інструмент промити водою відразу після використання. Для приготування добавки-модифікатора, змішати клей у співвідношенні 1:4 (1 частина клею на 4 частини води), отриману суміш використовувати в якості води затворювання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від +5°C до +30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці.
Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання – респіратор, очей – захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ
В НЕДОСТУПНОМУ
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

