

Tabelul nr.3 Criterii de performanță: a) DEKO G8510 GRUND PERETE, b) CASABELLA AMORSĂ PERETE, c) DEKO G8530 NANO GRUND

Nr. crt.	Criterii de performanță	Metoda de încercare	U.M	Nivel de referință	Performanțe			Elaborator
					a)	b)	c)	
0					5	6	7	8
1	Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	g/cm ³	a), b), c) 0,95..1,05	1,00	1,00	1,05	ICECON SA
2	Conținut de substanțe nevolatile (125±2)°C, 1h	SR EN ISO 3251:2019	%	a) 8..11 b) 4..5 c) 5..9	8,8	4,25	7,0	
3	pH	SR EN ISO 10523:2012	-	a), c) 7,5...9,0 b) 7,5-8,5	7,6	7,9	7,8	

Tabel nr.4 Criterii de performanță: DEKO G8500 GRUND ALB DE INTERIOR

Nr. crt.	Criterii de performanță	Metoda de încercare	U.M	Nivel de referință	Performanțe			Elaborator
					a)	b)	c)	
0					5	6	7	8
1	Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	g/cm ³	1,50 ±0,05	1,55	1,55	1,55	ICECON SA
2	Conținut de substanțe nevolatile (125±2)°C, 1h	SR EN ISO 3251:2019	%	57± 1	58,0	58,0	58,0	
3	pH	SR EN ISO 10523:2012	-	8,0..9,0	8,6	8,6	8,6	

LEGENDĂ:

- 1) Observație privind clasificarea produselor în cazul aderenței la suport tip grilă:
 - clasa 0: marginile zgârieturilor sunt perfect netede; nici un pătrat din caroiaj nu este desprins;
 - clasa 1: desprinderea unor solzi mici de acoperire la intersecțiile zgârieturilor, pe aproximativ 5% din suprafața caroiajului;
 - clasa 2: acoperirea se desprinde de-a lungul marginilor și la intersecții pe 5-15% din suprafață;
 - clasa 3: idem, dar pe o suprafață de 15-35%;
 - clasa 4: idem, dar pe o suprafață de 35-65%;
 - clasa 5: idem, dar pe o suprafață de > 65%.
- 2) Clasificarea produselor din punct de vedere al lavabilității, conform EN 13300 :2000

Clasa 1:

< 5 μm la 200 de curse

Clasa a 2-a:

≥ 5 μm și < 20 μm la 200 de curse

Clasa a 3-a:

≥ 20 μm și < 70 μm la 200 de curse

Clasa a 4-a:

< 70 μm la 40 de curse

Clasa a 5-a:

≥ 70 μm la 40 de curse