

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 215 - 22C « 18 » mai 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	--	--



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită din 100% bumbac, legătura pînză, densitatea superficială 146 g/m², lățimea 150 cm, pentru lenjerie și îmbrăcăminte*

Solicitant „*POPOZOGLO R.A. ” ÎI, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13*

Producător „*NR Industries of Textiles*”, Pakistan

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5x0,5) m

Data primirii mostrelor 17.05.2022

Data începerii încercării 17.05.2022

Data sfârșitului încercării 18.05.2022

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. V-9138-22^M din 17.05.2022 și pe baza programului Nr. V-9138-22/2^M din 17.05.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Numărul de fire de ață pe 10 cm: - pe urzeală - pe bătătură	De facto	GOST 3812-72	De facto	249 211

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	<i>[Signature]</i>