

Produkt-Information MODEM- FASSADENFARBE

Nota informativă despre produs VOPSEA PENTRU FAȚADE FASSADENFARBE " MODEM "

Pentru interior și exterior
Rezistență înaltă la intemperii
Aderență înaltă
Bună putere de acoperire
Rezistență la frecare
Pur ecologică

Aplicarea:	Pensula, ruloul, pulverizator
Culoare:	Albă
Compus:	amestecul de pigment, umpluturi și diferite substanțe adăugătoare în dispersie apoasă a polimerului acrilic.
Utilizare:	Este utilă pentru vopsitorii pe pereți în interiorul și exteriorul a încăperilor și obiectelor pe beton, suprafețe tencuite, din cărămidă, din ipsos și ciment sau alte suprafețe poroase, care se exploatează în condiții climatice dure sau în mediul cu sarcini deosebit de grave. La fel pentru vopsitorii în interiorul încăperilor pe suprafețe din ghips-carton și a tapetelor pentru vopsit.
Proprietăți:	Rezistență înaltă la intemperii. Aderență înaltă. Bună putere de acoperire. Rezistentă la frecare. Pur ecologică
Mod de aplicare:	Suprafața destinată vopsirii trebuie să fie rezistentă, uscată, degresată, fără praf. Suprafețele vechi pe baza de clei și vopsele de var, la fel suprafețe friabile de îndepărtat. Pentru prelungirea termenului de exploatare și un randament mai sporit suprafața este necesar să fie grunduită în prealabil cu «MODEM-TIEFGRUND». Vopseaua trebuie amestecată bine. De aplicat cu pensula, ruloul sau prin metoda de pulverizare la temperaturi mai mari de +10 °C. Pe suprafața uscată vopseaua se aplică în 1-2 straturi. Al doilea

strat se aplică după uscarea primului. Vopseaua nu se aplică pe suprafețele de ciment proaspăt clădite.

Nuanțare:	Nuanțarea este posibilă cu coloranți universali sau pe instalații specializate pentru nuanțarea vopselelor.
Curățarea sculelor:	Îndată după utilizare de spălat cu apă.
Depozitare:	Într-un ambalaj original închis etanș la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. A nu expune sub acțiunea razelor solare directe.
Termenul de garanție:	18 luni de la data producerii
Găleți:	1.5kg, 3kg, 7kg, 14kg
Randament:	1 l pe 5-7 m ² la acoperirea într-un strat în funcție de putere de absorbție a suprafeței. Valoarea exactă a consumului specific se va determina în urma unei probe efectuate la fața locului.
Timpul de uscare:	1-2 ore la temperatura +20 °C și umiditatea relativă 65%. Scăderea temperaturii și majorarea umidității prelungește timpul de uscare.
Măsuri de protecție:	La lucrări cu produsul este necesar de urmărit reguli obișnuite de protecție. În timpul și după lucrări de aerisit bine încăperea, a nu inhala aburi la pulverizare. A nu lasă la îndemîna copiilor. În cazul contactului cu ochii de spălat bine cu apa. A nu vărsa în canalizare, rezervoare cu apa sau pe sol.
Densitate:	1,48 g/m ³

Datele și recomandările prezente sunt bazate pe experiența și cunoștințele noastră îndelungate și corespund utilizării tehnicii și tehnologiei performante, însă nu sunt garantate pentru fiecare caz particular, deoarece depind de calitatea suportului, prelucrarea și aplicarea.

MODEM SRL