

Produkt-Information MODEM- Tiefgrund

Nota informativă despre produs Grund pentru interior și exterior de pătrundere adâncă Tiefgrund "MODEM "

Pentru interior și exterior

Pătrunde adânc

Nu conține dizolvanți

Întărește bine suportul

Aplicarea:	Pensula; rulou; pulverizarea airless
Culoare:	Alb-lăptat, după uscare incolor
Compus:	Dispersie apoasă a polimerului acrilic.
Domeniul de aplicare:	Util în interior și exterior pentru grunduirea tencuielii din ipsos, ciment și pe baza de var și ciment, suprafețelor din cărămidă de construcții, beton, plăcilor din ghips-carton și fibro-ciment. Se recomandă pentru tratarea preliminară a vopsitoriilor de dispersie, suprafețelor tencuite decorative fine, acoperirilor cu masă de egalizare pentru pereți și podele, lipirea tapetelor.
Mod de aplicare:	Înainte de aplicare trebuie de agitat bine sau amestecat. Suprafața de prelucrare trebuie să fie uscată, curățată de praf și grăsime. De aplicat cu pensula, ruloul sau pulverizator. Nu se recomandă aplicarea la temperaturi mai jos de +5°C.
Proprietăți:	Permite micșorarea puterii de absorbție a suprafețelor de bază, posedă proprietăți de întărire, cu o bună putere de aderență și un nivel înalt de formare a peliculei. Se usucă repede și practic fără miros.
Mersul lucrărilor:	Efectul înalt de întărire se realizează prin aplicarea abundentă cu pensula sau perie. Suprafețele de bază abundant sorbitoare de grunduit pînă la impregnarea completă "pe fon neprelucrat", nediluînd. Grundul nu trebuie să formeze pelicula lucioasă.
Unelte de lucru:	Uneltele de lucru de spălat cu apa, adăugînd detergenți de uz casnic, îndată după finisarea lucrărilor.
Păstrarea:	Într-un loc răcoros și uscat, ferit de înghețuri. Ambalajul deschis de închis etanș. Termenul de garanție în ambalajul nedeschis de la producător constituie 12 luni de la data producerii la temperaturi între +5°C și +30°C.

Recipient:	1 l; 5 l și 10 l.
Randament:	Aprox. 10 m ² pe 1 l, în funcție de capacitatea de absorbție a suportului. Randamentul mai precis se determină la fața locului prin vopsirea de probă.
Timpul de uscare:	În cazul timpului cald, uscat aplicarea ulterioară pe grund este posibilă în aceeași zi, la aerul mai răcoros și umed timpul de uscare se majorează consecutiv.
Temperatura de prelucrare:	Minimum +5 °C pentru suport și mediul înconjurător în timpul prelucrării și uscării.
Măsuri de protecție:	La efectuarea lucrărilor trebuie de urmărit măsurile obișnuite de protecție. În timpul și după lucrări de ventilat bine încăperea, a nu inhala aburii la pulverizare. A nu lăsa la îndemîna copiilor. A nu vărsa în canalizare, rezervoare cu apă sau pe sol.

Datele și recomandările prezente sunt bazate pe experiența și cunoștințele noastră îndelungate și corespund utilizării tehnicii și tehnologiei performante, însă nu sunt garantate pentru fiecare caz particular, deoarece depind de calitatea suportului, prelucrarea și aplicarea.

MODEM SRL