

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE
OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



I.P. OATUCL
Organism de
Certificare Produse

Nr. de înregistrare
OCpr - 053 00018



mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; mob.: 068 330059; e-mail: org.certificare@oatocl.md; www.oatocl.md

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT DE CONFORMITATE SE ATESTĂ CĂ PRODUSUL:

BETON

Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37

Produse de: MITIVIAN SRL

Adresa juridică: MD-4230, str. Diviziei 353, sat Răscăieți, r-nul Ștefan-Vodă

Locația de producere: sat Răscăieți, Zona industrială

este supus de către producător unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

OCpr din cadrul IP OATUCL a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică, a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă de evaluare periodică a procesului de producție și a produsului, prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Acest certificat confirmă că toate prevederile referitoare la evaluarea conformității produsului îndeplinesc cerințele descrise în documentele de referință:

SM EN 206:2013+A2:2021; SM 324:2017; CP H.04.04:2018

Schema de certificare a produsului: Schema 3 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014

Prezentul certificat a fost emis inițial la data de 11.10.2024 și rămâne valabil până la data de 10.10.2027, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul/documentele de referință și confirmat prin realizarea supravegherii de către OCpr din cadrul IP OATUCL.

Domeniul de utilizare:

Structuri turnate in situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale

Prezentul certificat conține 1 anexă, expusă pe 03 file

Conducător OCpr

Dr. ing. Croitoru Gheorghe

VIZA
SUPRAVEGHERE
_____ 20 _____

VIZA
SUPRAVEGHERE
_____ 20 _____



Seria A Nr. 000018

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL.

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

**ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE
OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE**

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; fax 022 776930; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md

ANEXĂ

Fila 01

la Certificatul de conformitate Nr. OCpr – 053 00018 din 11.10.2024

Parametrii produselor asupra cărora se extinde valabilitatea Certificatului de conformitate

Amestec de beton C8/10

Nr.	Denumire indicatori, u/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințe conform DN	Indicatori reali (media aritmetică)	Incertitudinea de măsurare, %, Up
1	Rezistența la compresiune, N/mm ²	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.1.2	SM EN 12390-3:2019	min 10	15,01 15,24 <u>14,75</u> 15,00	±2,02
2	Densitatea betonului întărit, kg/m ³	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.2	SM EN 12390-7:2019	-	2140	±1,05
3	Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune, mm	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.3	SM EN 12390-8:2019	-	122 148 <u>138</u> 136	±1,04

Amestec de beton C12/15

Nr.	Denumire indicatori, u/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințe conform DN	Indicatori reali (media aritmetică)	Incertitudinea de măsurare, %, Up
1	Rezistența la compresiune, N/mm ²	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.1.2	SM EN 12390-3:2019	min 15	20,48 20,40 <u>21,76</u> 20,88	±2,02
2	Densitatea betonului întărit, kg/m ³	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.2	SM EN 12390-7:2019	-	2159	±1,05
3	Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune, mm	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.3	SM EN 12390-8:2019	-	108 55 <u>77</u> 80	±1,04

Amestec de beton C16/20

Nr.	Denumire indicatori, u/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințe conform DN	Indicatori reali (media aritmetică)	Incertitudinea de măsurare, %, Up
1	Rezistența la compresiune, N/mm ²	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.1.2	SM EN 12390-3:2019	min 20	26,29 25,96 <u>26,53</u> 26,26	±2,02
2	Densitatea betonului întărit, kg/m ³	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.2	SM EN 12390-7:2019	-	2289	±1,05
3	Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune, mm	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.3	SM EN 12390-8:2019	-	30 25 <u>70</u> 42	±1,04

Amestec de beton C20/25

Nr.	Denumire indicatori, u/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințe conform DN	Indicatori reali (media aritmetică)	Incertitudinea de măsurare, %, Up
1	Rezistența la compresiune, N/mm ²	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.1.2	SM EN 12390-3:2019	min 25	31,12 30,91 <u>32,72</u> 31,58	±2,02
2	Densitatea betonului întărit, kg/m ³	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.2	SM EN 12390-7:2019	-	2308	±1,05
3	Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune, mm	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.3	SM EN 12390-8:2019	-	23 18 <u>20</u> 20	±1,04

Amestec de beton C25/30

Nr.	Denumire indicatori, u/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințe conform DN	Indicatori reali (media aritmetică)	Incertitudinea de măsurare, %, Up
1	Rezistența la compresiune, N/mm ²	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.1.2	SM EN 12390-3:2019	min 30	36,20 37,72 <u>38,82</u> 37,58	±2,02
2	Densitatea betonului întărit, kg/m ³	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.2	SM EN 12390-7:2019	-	2318	±1,05
3	Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune, mm	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.3	SM EN 12390-8:2019	-	20 15 <u>15</u> 17	±1,04
4	Rezistența la îngheț-dezghet, kg/m ³	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.3 CP H.04.04:2018 Anexa S, tab. S.1	SM CEN/TS 12390-9:2017	<5,0 XF1	4,2 XF1	±4,36

Amestec de beton C30/37

Nr.	Denumire indicatori, u/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințe conform DN	Indicatori reali (media aritmetică)	Incertitudinea de măsurare, %, Up
1	Rezistența la compresiune, N/mm ²	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.1.2	SM EN 12390-3:2019	min 37	48,22 49,95 <u>47,67</u> 48,61	±2,02
2	Densitatea betonului întărit, kg/m ³	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.2	SM EN 12390-7:2019	-	2326	±1,05
3	Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune, mm	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.3	SM EN 12390-8:2019	-	15 12 <u>10</u> 12	±1,04
4	Rezistența la îngheț-dezghet, kg/m ³	SM EN 206:2013+A2:2021, pct. 5.5.3 CP H.04.04:2018 Anexa S, tab. S.1	SM CEN/TS 12390-9:2017	<1,0 XF4	0,5 XF4	±4,36

(Loc liber lăsat intenționat)

Dr. ing. Croitoru Gheorghe



Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

Seria A Nr. 000018