

ТОВ «СП ЮКОЙЛ». Завод технічних олів.  
Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Пулюя Івана, будинок 48-А  
Телефон приймальні: +38 (0612) 65 46 81  
Телефон ВТК: +38 (061) 222 80 25  
ЄДРПОУ 31852954



Виробувальна лабораторія ТОВ «СП ЮКОЙЛ» атестована на проведення вимірювань показників якості нафтопродуктів, технічних рідин та мастильних матеріалів. Свідоцтво про визнання технічної компетентності № АВ 43-22 від 22.11.2022р. видане ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ», чинне до 16.11.2024 р

## Паспорт якості фасованої продукції №14140.01.01.1

### Мастило YUKO Солідол Жировий

ГОСТ 1033-79

Виробник: ТОВ «СП ЮКОЙЛ»  
Розфасовано: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 23.2-31852954-027:2006  
Клас NLGI **NLGI 2/3**  
Дата виготовлення: Квітень 2024р.  
Тара: відро 5л ПЕ  
Номер партії: 14140.05.04.24.01.

Ф.5 СТ014

Назва показника	Вимоги НД	Фактично	Метод випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідне мастило від світло-жовтого до темно-коричневого кольору	Однорідне мастило коричневого кольору	ГОСТ 1033 п. 4.2
Температура крапання, °С, не нижче	78	98,0	ГОСТ 6793
В'язкість ефективна при 0°С та середньому градієнті швидкості деформації 10 с-1, Па·с, не більше	250	185	ГОСТ 7163
Пенетрація при 25 °С з перемішуванням, мм·10-1	230-290	235	ГОСТ 5346, метод В
Межа міцності на зсув при 50°С, Па, не менше	196	355	ГОСТ 7143
Масова частка вільного луку в перерахунку на NaOH, %, не більше	0,2	0,062	ГОСТ 6707
Масова частка вільних органічних кислот	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 6707
Масова частка механічних домішок, не розчинних у соляній кислоті, %, не більше	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 6479
Масова частка води, %, не більше	2,5	0,1	ГОСТ 2477
Масова частка кальцієвих мил жирних кислот, які входять до складу природних жирів, %, не менше	11,0	11,0	ГОСТ 5211

Паспорт якості дійсний тільки за наявності печатки.

Висновок: якість продукції відповідає вимогам ГОСТ 1033-79 і ТУ У 23.2-31852954-027:2006

Гарантійний термін зберігання - 5 років  
М. П.

Начальник ВТК

Анна ЛАРЧЕНКО



WEB: www.yuko.eu  
Hot-line: +38 (0) 800 60 5555

E-mail: support@yukoil.com  
Tel.: +38 (061) 222 80 32

Member of:



# YUKO СОЛІДОЛ ЖИРОВИЙ

## МАСТИЛО КАЛЬЦІЄВЕ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2/3

### ОПИС:

Солідол застосовується для змащування грубих вузлів тертя в машинах і механізмах транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, ручних та інших інструментах, гвинтових і ланцюгових передачах, тихохідних шестерних редукторах і т.п. при температурі від -25°C до +65°C.

Мастило Солідол виробляється з чистої базової оливи середньої в'язкості, загущеної гідратованим кальцієвим милом жирних кислот рослинних і тваринних жирів.

### ПЕРЕВАГИ:

- Має гарні в'язкісно-температурні властивості;
- Майже не ущільнюється при зберіганні;
- Має високу колоїдну, хімічну та механічну стабільність;
- Чудові протизносні та протизадирні характеристики;
- Різноманіття типів упаковки та норм фасування;
- Відповідність ГОСТ.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура краплепадіння, °C	95
Пенетрація при 25°C, мм×10 <sup>-1</sup>	260
Межа міцності при 50°C, Па	450

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	005130	482007024149
Відро жесьть 17кг	003728	482007024143
Картуш пластик 0.4л	016303	482007024648
Відро пластик 9кг	004905	482007024142
Відро пластик 4.5кг	005429	482007024192
Банка жерсть 800г	008627	482007024251
Дой-пак пластик 0.375л	004353	482007024140
Дой-пак пластик 150г	012292	482007024386

**0 800 60 5555**

Гаряча телефонна лінія