



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**

**din Registrul de stat al persoanelor juridice**

nr. 358 din 23.09.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «LBV CONSTRUCT» .**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «LBV CONSTRUCT» .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1013605000839.**

Data înregistrării de stat: **14.03.2013.**

Sediul: **MD-3401, str. Mihalcea Hâncu, 146, mun. Hîncești, r-l Hîncești, Republica Moldova. tel. 26921559.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Lucrări de terasament;**

**2 Demolarea clădirilor; lucrări de terasament;**

**3 Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**

**4 Transporturi rutiere de mărfuri;**

**5 Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;**

**6 Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile;**

**7 Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile;**

**8 Extracția pietrei pentru construcții;**

**9 Extracția nisipului și argilei;**

**10 Extracția nisipului și pietrișului;**

**11 Extracția materiei prime pentru industria sticlei;**

**12 Fabricarea betonului;**

**13 Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment;**

**14 Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, asanare, salubritate și activități similare.**

Capitalul social: **10200 lei.**

**Administrator: VÎRLAN ALEXANDRU, IDNP 0982506205775.**

Asociați:

**1. BURGSTALLER HEINRICH <, AUSTRIA**

**cota 3400.00 lei, ce constituie 33,33 %**

**2. LANZ ROBERT JOSEF <, AUSTRIA**

**cota 3400.00 lei, ce constituie 33,33 %**

**3. VÎRLAN ALEXANDRU, IDNP 0982506205775**

**cota 3400.00 lei, ce constituie 33,34 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 23.09.2019.

Registrator  
tel. 0269-22445





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 358 din 23.09.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «LBV CONSTRUCT» .**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «LBV CONSTRUCT» .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1013605000839.**

Data înregistrării de stat: **14.03.2013.**

Sediul: **MD-3401, str. Mihalcea Hâncu, 146, mun. Hîncești, r-l Hîncești, Republica Moldova. tel. 26921559.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 **Lucrări de terasament;**
- 2 **Demolarea clădirilor; lucrări de terasament;**
- 3 **Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 4 **Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 5 **Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;**
- 6 **Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile;**
- 7 **Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile;**
- 8 **Extracția pietrei pentru construcții;**
- 9 **Extracția nisipului și argilei;**
- 10 **Extracția nisipului și pietrișului;**
- 11 **Extracția materiei prime pentru industria sticlei;**
- 12 **Fabricarea betonului;**
- 13 **Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment;**
- 14 **Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, asanare, salubritate și activități similare.**

Capitalul social: **10200 lei.**

Administrator: **VÎRLAN ALEXANDRU, IDNP 0982506205775.**

Asociați:

1. **BURGSTALLER HEINRICH <, AUSTRIA**  
cota 3400.00 lei, ce constituie 33,33 %
2. **LANZ ROBERT JOSEF <, AUSTRIA**  
cota 3400.00 lei, ce constituie 33,33 %
3. **VÎRLAN ALEXANDRU, IDNP 0982506205775**  
cota 3400.00 lei, ce constituie 33,34 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 23.09.2019

Registrator  
tel. 0269-22445



|                                                                                  |                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| CÎ SRL "INMACOMPROIECT"<br>or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,<br>tel 52-20-25 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>№ 174-1 Data 17.10.2019 | Cod: ПИ -5.10-1 |
|                                                                                  |                                                | Ediția: 5       |
|                                                                                  |                                                | Data: 25.08.16  |
|                                                                                  |                                                | Foi: 1/4        |



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI privind încercările pietriș

Pentru încercare a fost selectată proba de piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm, 40-70 mm F.P.C. "AGROINDSERVICE-M" SRL r-l Florești, s. Prodanești în corespundere cu cerințele GOST 8267-93.

Data primire mostrelor: 07.08.2018

Data începerii încercărilor: 07.08.2019

Data terminării încercărilor: 24.09.2019

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Scopul –certificarea

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare a probelor nr. /44-02 din 06.08.2019. Probele sunt prelevate de către expertul OCpr „CVALIMETRITOT” SRL – S. Vizitiu.

Aparatele și utilaj pentru încercări:

Balanța electronică BS-15/30D1/3 CE. № 8.3-155/2019 din 22.08.19; Dulap SUP-4 CE 3.2.1-163/2018 din 16.05.18, Balanța de laborator AJ2000 CE № 8.3-152/2019 din 21.08.19, set de sită CE №№ 3.4-426,425,429,475/2017 din 11.08.17, 3.4-421,422,424-427/2017 от 14,11.08.17, sita 0,05mm CE № 6 3.4-464/2018 din 04.10.18, Pres hidr. П-125 cert. etal. MD 10 3.2-963/2018 din 18.10.2018, cilindre de concasare ПБП № 22 din 18.04.19, colandru cu rafturi ПБП № 30 din 25.04.19, set de cilindre ПБП № 24 din 22.04.19, congelator BD/BC -279 BVM CE nr. 3.2.1-310/2018 din 02.10.18; termometru TL-4 CE nr. 3.2.1-224/2015 din 21.10.2017, pres hidraulic MC-1000 серт. этал. № MD 10 3.2-924/2018 din 18.10.2018.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul proces verbal poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.

|                                    |  |                         |  |                 |
|------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|
| Cf. SRL "INMACOMPROIECT"           |  | RAPORT DE ÎNCERCĂRI     |  | Cod: ITI-5.10-1 |
| or. Chișinău, str. Samizetusa, 15, |  | № 174-1 Data 17.10.2019 |  | Ediția: 5       |
| tel 52-20-25                       |  |                         |  | Data: 25.08.16  |
|                                    |  |                         |  | Foi: 2/4        |



# 1 Caracteristica probei supuse încercării:

Proba este selectată: piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm, 40-70 mm

2 Condiții de încercare: temperatura aerului 22±2°C, umiditatea relativă a aerului 64±3%.

# 3 Rezultatele încercărilor:

| Nr. probei | Denumirea materialului              | Caracteristici măsurate                                                                  | DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului | DN pentru metode de încercări, nr. punctului | Unitate de măsură | Norma prevederilor DN                        | Rezultatele încercărilor  | Incertitudinea de măsurare, U | Notă                      |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1          | 2                                   | 3                                                                                        | 4                                          | 5                                            | 6                 | 7                                            | 8                         | 9                             | 10                        |
| 174-1/1    | Piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm | 1 Determinarea granulozității<br>1,25 D-25 mm<br>D-20 mm<br>0,5 (d+D) -12,5 mm<br>d-5 mm | GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab. 1             | GOST 8269-0-97 pct. 4.3                      | %<br>%<br>%<br>%  | max. 0,5<br>max. 10,0<br>30-60(80)<br>90-100 | 0<br>9,70<br>38,5<br>97,1 | ±0,0<br>±0,02<br>±0,1<br>±1,0 |                           |
|            |                                     | 2 Determinarea conținutului de argilă în bulgări                                         | GOST 8267-93 pct. 4.7.2 tab. 10            | GOST 8269-0-97 pct. 4.6                      | %                 | max. 0,5                                     | 0                         | ±0,02                         | Metoda nu sunt acreditată |
|            |                                     | 3 Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase                           | GOST 8267-93 pct. 4.7 tab. 9               | GOST 8269-0-97 pct. 4.5                      | %                 | max. 3,0                                     | 0,6                       | ±0,01                         |                           |
|            |                                     | 4 Determinarea conținutului de granule sfărâmate și forma lor                            | GOST 8267-93 pct. 4.3.2 tab. 2             | GOST 8269-0-97 pct. 4.7                      | %                 | De la 25 pînă la 35                          | 31,6                      | ±1,1                          |                           |
|            |                                     | Grupa                                                                                    |                                            |                                              |                   | 4                                            | 4                         |                               |                           |
|            |                                     | 5 Determinarea durității                                                                 | GOST 8267-93 pct. 4.4.2 tab. 3             | GOST 8269-0-97 pct. 4.8                      | %                 | de la 19 pînă la 24 marca 400                | 21,1                      | ±0,4                          |                           |
|            |                                     | 6 Rezistența la uzură                                                                    | GOST 8267-93 pct. 4.4.3 tab. 6             | GOST 8269-0-97 pct. 4.10                     | %                 | M2<br>De la 25 pînă la 35 încl.              | M2<br>28,5                | ±0,4                          |                           |
|            |                                     | 7 Determinarea conținutului de granule de roca slabă                                     | GOST 8267-93 pct. 4.5 tab. 7               | GOST 8269-0-97 pct. 4.9                      | %                 | max. 10                                      | 2,70                      | ±0,09                         |                           |

Cî SRL "INMACOMPROIECT"  
or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15,  
tel 52-20-25

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
№ 174-1 Data 17.10.2019

Cod: P11-5.10-1  
Editia: 5  
Data: 25.08.16  
Foi: 3/4



| 1       | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                          | 7                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                 | 9            | 10                       |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 174-1/2 | Piatră spartă de calcar f. 20-40 mm | 8 Determinarea rezistenței la înghet -dezghet<br>Pierdere masei<br>9 Densitatea în vrac în starea uscată<br>1 Determinarea granulozității<br>1,25 D -50 mm<br>D - 40 mm<br>0,5 (d+D) -30 mm<br>d - 20mm<br>2 Rezistența la uzură<br>Pierdere masei după încercări<br>3 Determinarea conținutului de argilă în bulgări<br>4 Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase<br>5 Determinarea conținutului de granule sfărâmate și forma lor<br>6 Determinarea durității<br>Determinarea marcii după rezistență la sfărâmare<br>7 Determinarea rezistenței la înghet<br>Pierdere masei<br>8 Determinarea conținutului de granule de roca slabă | GOST 8267-93 pct. 4.6<br>-<br>GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab. 1<br>GOST 8267-93 pct. 4.4.3 tab. 6<br>GOST 8267-93 pct. 4.7.2 tab. 10<br>GOST 8267-93 pct. 4.7 tab. 9<br>GOST 8267-93 pct. 4.3.2 tab. 2<br>GOST 8267-93 pct. 4.4.2 tab. 3<br>GOST 8267-93 pct. 4.6<br>GOST 8267-93 pct. 4.5 tab. 7 | GOST 8269.0-97 pct. 4.12.2<br>GOST 8269.0-97 pct. 4.17<br>GOST 8269.0-97 pct. 4.3<br>GOST 8269.0-97 pct. 4.10<br>GOST 8269.0-97 pct. 4.6<br>GOST 8269.0-97 pct. 4.5<br>GOST 8269.0-97 pct. 4.7<br>GOST 8269.0-97 pct. 4.8<br>GOST 8269.0-97 pct. 4.12.2<br>GOST 8269.0-97 pct. 4.9 | Cicluri<br>%<br>kg/m³<br>% | F25<br>Max. 10<br>-<br>max. 0,5<br>max. 10,0<br>30-60(80)<br>90-100<br>M2<br>De la 25 pînă la 35 încl.<br>max. 0,5<br>max. 3,0<br>De la 15 pînă la 25<br>3<br>de la 19 pînă la 24 marca 400<br>F25<br>Max. 10<br>max. 10 | F25<br>6,8<br>1222,0<br>0<br>9,6<br>79,0<br>99,0<br>M2<br>30,2<br>0<br>0,5<br>21,0<br>3<br>23,2<br>marca 400<br>F25<br>7,1<br>2,8 | ±0,1<br>±7,0 | Metoda nu sunt acreditat |

|                                                                                  |  |                                                       |  |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| CI SRL "INMACOMPROIECT"<br>or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15,<br>tel 52-20-25 |  | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b><br>№ 174-1 Data 17.10.2019 |  | Cod: ITI -5.10-1<br>Ediția: 5<br>Data: 25.08.16<br>Foi: 4/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|



| 1       | 2                                    | 3                                                                                          | 4                               | 5                        | 6                 | 7                                            | 8                        | 9 | 10                       |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 174-1/2 | Piatră spartă de calcar fr. 20-40 mm | 9 Densitatea în vrac în starea uscată                                                      | -                               | GOST 8269.0-97 pct. 4.17 | kg/m <sup>3</sup> | -                                            | 1147,0                   |   |                          |
|         |                                      | 1 Determinarea granulozității<br>1,25 D-87,5 mm<br>D-70 mm<br>0,5 (d+D) -55 mm<br>d - 40mm | GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab. 1  | GOST 8269.0-97 pct. 4.3  | %                 | max. 0,5<br>max. 10,0<br>30-60(80)<br>90-100 | 0<br>6,3<br>64,8<br>96,4 |   |                          |
|         |                                      | 2 Determinarea conținutului de argilă în bulgări                                           | GOST 8267-93 pct. 4.7.2 tab. 10 | GOST 8269.0-97 pct. 4.6  | %                 | max. 0,5                                     | 0                        |   | Metoda nu sunt acreditat |
|         |                                      | 3 Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase                             | GOST 8267-93 pct. 4.7 tab. 9    | GOST 8269.0-97 pct. 4.5  | %                 | max. 3,0                                     | 0,3                      |   |                          |
|         |                                      | 4 Determinarea conținutului de granule sfărâmate și forma lor                              | GOST 8267-93 pct. 4.3.2 tab. 2  | GOST 8269.0-97 pct. 4.7  | %                 | De la 15 pînă la 25                          | 19,1                     |   |                          |
|         |                                      | 5 Determinarea durității                                                                   | GOST 8267-93 pct. 4.4.2 tab. 3  | GOST 8269.0-97 pct. 4.8  | %                 | de la 19 pînă la 24                          | 23,2                     |   |                          |
|         |                                      | 6 Determinarea conținutului de granule de roca slabă                                       | GOST 8267-93 pct. 4.5 tab. 7    | GOST 8269.0-97 pct. 4.9  | %                 | marca 400<br>max. 10                         | marca 400<br>3,4         |   |                          |

**Concluzie:** Mostrele de piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm, 40-70 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.7, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6.

**Nota:** Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2.

Adresele de expediere:  
 1 ex. - CI ICSP "INMACOMPROIECT" SRL  
 1 ex. - Beneficiarului  
 1 ex. - Organismul de certificare

Conducătorul Centrului  
 Șef laborator de încercări  
 Inginer coordonator

*[Signature]*  
*[Signature]*

A. Belousova  
 A. Peșterean  
 S. Pogrebnenco

raport 09.24.2019