


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 10 - 25 «13» ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB
 Director «LabTest - Airin» SRL
 Șveț I.
 «13» ianuarie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete "tactice" primăvara-toamnă, cu fețe din piele naturală combinată cu material textil (CORDURA), căptușeală din material Airtex, talpi din PU, model VHS101, mărime 41, metoda de confecționare prin injectare.*

Solicitant SRL „Geoter-Com” mun. Chișinău, str. G. Asachi

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 09.01.2025

Data începerii încercării 09.01.2025

Data sfârșitului încercării 13.01.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-3-25 din 09.01.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțămintei, N	GOST 9718-88	st-71 dr-73
2	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,8 dr-0,9
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,9 dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-145 dr-150
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	st-62 dr-54
5	Înălțimea carâmbului din, mm: - partea laterală	De facto	145

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	