



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ
ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА»
222823, Республика Беларусь
ул. Партизанская, д. 2, г. п. Свислочь
Минская обл., Пуховичский р-н
Тел.: (+375 1713) 2-47-02, факс: (+375 1713) 2-48-44
http://www.belwax.by, e-mail: belwax@belwax.by

ПАСПОРТ № 114

ВОСК СВЕЧНОЙ ВЫСОКООЧИЩЕННЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

Дата изготовления 09.21
(месяц, год)

Номинальная масса продукции в партии 1969 кг

Партия № 114

Тип упаковки порошок

ТУ ВУ 600125053.089-2016 изм. №6

Наименование показателя	Норма и характеристика	Фактически
	Марка 1	
1 Внешний вид	Масса белого цвета	масса белого цвета
2 Температура плавления, °C, не ниже	52	57,8
3 Массовая доля масла, %, не более	0,8	0,91
4 Цвет по Сейболту, не ниже	+28	+30
5 Содержание серы, ppm, не более*	отсутствие	отсут.
6 Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже**	200	229
7. Запах, ед, не более	2, т.е. средней интенсивности (отсутствие отчетливо различимых нетипичных запахов)	0
8. Содержание воды, ppm	отсутствие	отсут.
9. Пенетрация иглой при 25°C, мм×10 ⁻¹	Не нормируется, определение обязательно	24
10. Содержание золы, % масс, не более***	0,1	менее 0,005
11. Содержание полициклических ароматических углеводородов***	Должен выдерживать испытания	выдерживает
12. Стабильность к УФ***	+30-(+15)	+28
13. Остатки растворителей***: -бензол, ppm, не более	0,5	Менее 0,05
-толуол, ppm, не более	5,0	менее 0,05
14. Содержание свинца, ppm, не более***	0,2	Менее 0,05
*- испытания проводятся один раз в месяц		
**- испытания проводятся один раз в квартал		
***- испытания проводятся один раз в год		

Предназначенный для пропитки и покрытия гибкой упаковки пищевых продуктов, сохраняющей эластичность при пониженных температурах, в качестве компонентов сплавов для покрытия деревянных, бетонных, металлических емкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов, в производстве изделий медицинской техники и косметических препаратов, а также для изготовления свечей.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления

Хранение воска свечного в расплавленном виде осуществляется в стационарных металлических резервуарах, исключающих попадание в них атмосферных осадков и пыли, без понтона и газовой обвязки при температуре не более плюс 80°C. Резервуары должны быть оборудованы стационарными или переносными средствами обогрева.

Хранение воска свечного в брикетах осуществляется на стеллажах или поддонах в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре не более 30°C.

Соответствует ТУ ВУ 600125053.089-2016 изм. №6

Соответствует RA-6-Z-041



Начальник ОТК

(подпись, ФИО)

Дата выдачи паспорта 09.09.21

