


Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **140 - 20 C**
« 12 » martie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”,
art. 2-95/5-4, lățime 45 cm, densitatea superficială 240 g/m²*

Solicitant *„ZILANT” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21*

Producător *ООО „Приволжская коммуна”, Federația Rusă*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *09.03.2020*

Data începerii încercării *10.03.2020*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe
baza raportului Nr. M-8611-20 din 05.03.2020, și programului Nr. M-8611-20 din 09.03.2020*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 11027 – 80 «Ткани и шпачные изделия хлопчатобумажные махровые и
вафельные. ОТУ», RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor
textile” (din 23.04.2007)*

DN la metode de încercări *SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune
ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda
de bandă”, GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и
водоотталкивающих свойств», GOST 25617-83 «Ткани и изделия льняные, полульняные,
хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний», SM SR EN 12127:2013
«Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane
mici», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și
verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 140 - 20 C « 12 » martie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Tesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”*,

art. 2-95/5-4, lățime 45 cm, densitatea superficială 240 g/m²

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 11027 pct. 1.6	SM SR EN ISO 13934-1	559 294	578 451
2	Conținutul de clor liber	GOST 11027 pct. 1.9	GOST 25617	Trebuie să lipsească	Lipsește
3	Capilaritatea, mm în 30 min, min	GOST 11027 pct. 1.10	GOST 11027 pct.3.8 GOST 3816 pct. 5	100	129
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
5	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 11027 pct. 1.4	SM SR EN 12127	228	230

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolareenco S.</i>	<i>Mleucă</i>
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	<i>Moșnoi</i>

