



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 L0007630-24**



Data emiterii 27 februarie 2024

Valabil până 27 februarie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L., MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel/fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)  
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASHTU:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură vopsită din 51%bumbac, 49%PES, art. 4C5-KBr.1 +BOCH, lățimea 150cm, pentru îmbrăcăminte. A se vedea anexa. Lot total restant - 41157,77m

Declarații vamale nr.2080i66963 din 12.09.2023, nr. 2080i12777 din 06.03.2023, nr. 2080i36241 din 31.05.2023, nr. 2080i76079 din 11.10.2023, nr. 2080i83383 din 06.11.2023, nr. R271 din 03.01.2024, Invoice nr. 4 din 05.09.2023, nr. 2 din 24.02.2023, nr. 3 din 22.05.2023, nr. 5 din 28.09.2023, nr. 6 din 25.10.2023, nr. 7 din 20.12.2023.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 21790-2005 p.4.2.3 (tab.1), 4.2.7 (tab. 2), 4.2.10 (tab. 4), 4.2.13 ( tab.6 ind.1, 2, 4), 4.3, 4.4, 8, Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

OAO „MOIOTTEKC”, str.Grișina, 87, or. Mognilov, Republica Belarus

SOLICITANT

“ZILANT” SRL, bd.Moscova, 21, mun.Chișinău, Republica Moldova

Contul NCM  
5211

Contul țării  
BY

Contul IDNO  
1003600031589

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 47-23C din 02.02.2023, eliberat de eliberat de L1 din cadrul "Lab Test-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str.M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare nr.L1-016 valabil până la 13.04.2025, Raportului de identificare a produselor Nr. 9348-24 din 15.02.2024, Raportului sumar Nr. 9348-24 din 22.02.2024, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 1b. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE

Savoia V.



Seria A Nr. 0007630

L.Ș



**În atenția antreprenorilor și organelor de control !  
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului**

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124  
email: labtestairin@mail.ru  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 47-23C  
« 02 » februarie 2023

Cod: IIR 7.8 - 1  
Ediție: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

« 02 » februarie 2023

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură vopsită pentru îmbrăcăminte, din 51% bumbac,  
49% PES, art. 4C5-KBen+BOen, lățimea 150 cm*

Solicitant SRL „Zilant”, mun. Chişinău, bd. Moscova, 21

Producător OAO «MOFOTEKC», Republica Belarus

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5x1,5) m

Data primirii mostrelor 30.01.2023

Data începerii încercării 31.01.2023

Data sfârșitului încercării 02.02.2023

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza  
raportului Nr. 9226-23 din 17.01.2023 și pe baza programului Nr. 9226-23 din 17.01.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 21790 - 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”,  
RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabel.



*[Signature]*


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>47-23C</b> « 02 » februarie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură vopsită pentru îmbrăcăminte, din 51% bumbac,*

*49% PES, art. 4C5-KBел+BOCи, lățimea 150 cm*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 21790-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
	2		Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 21790-2005 pct. 4.2.7 Tab. 2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C <sub>11</sub> Π <sub>9</sub> O <sub>1</sub> Γ <sub>8</sub>
3	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 21790-2005 pct. 4.2.10 Tab. 4	SM EN ISO 13934-1:2016	569 343	1774 587
4	Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s, min	GOST 21790-2005 pct. 4.2.13 Tab. 6 ind. 1, 2, 4	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	20	97
5	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816-81 pct. 3	6,0	6,5
6	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:		GOST 25617-83 pct. 17	1000	5,8

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	