

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 190 - 22C « 27 » aprilie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură legătura diagonală tip „twill 3/1” vopsită, din*
65% PES, 35% bumbac, art. ECO-245, lățimea 150 cm, densitatea superficială 245 g/m², pentru
îmbrăcăminte: 1 – culoarea albastru-închis (Navy);

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	245	1955
				245	459
	Alungirea la rupere, % - pe urzeală - pe bățatură			De facto	51 15
1.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 3	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3;B;O ₂	-3,5 +1,5/-2,0	-2,8 -2,0
1.3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• spălării 1 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• apei distilate - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5-83	De facto	4 4
	• transpirației - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• calcării - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• solventilor organici - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4
1.4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab.1 ind.7, 8	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	80	188
1.5	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816-81 pct. 3	4	7,8
1.6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - bumbac	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	62,1 37,9
1.7	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 29223-91 pct. 1.3.4 Tab. 3	SM SR EN 12127:2013	232,8	257,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>Stolearenco S.</i>
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	<i>Moșnoi T.</i>