

VOPSEA SPECTRUM ÎNTERIOR LATEX

1. DESCRIERE	Produsul "Spectrum" ÎNTERIOR LATEX este vopsea latex albă, care reprezintă dispersie latex, apă, adaosuri speciale. Vopsea este destinată pentru aplecare pe pereți și tavane în interiorul încăperilor. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Rezistent la frecare umedă ▪ Formează un finisaj alb mat ▪ Rezistentă la spălare ▪ Tehnologic și sigur în muncă ▪ Excelența de acoperire și aderență ▪ Asigură "respirația suprafeței" vopsite ▪ Asigură un climat sănătos în locuință ▪ Întindere ușoară și este ușor de aplicat ▪ Ecologic pură și nu dăunează sănătății																
2. UTILIZARE	Vopsea "Spectrum" ÎNTERIOR LATEX este destinat pentru vopsirea suprafețelor minerale: tencuieli de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, zidării din cărămidă, ipsos, gips-carton, azbo-ciment, suprafețe anterior acoperite cu vopsea și materiale lemnoase în interiorul încăperilor. Se recomandă utilizarea în încăperi cu umiditate ridicată.																
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th data-bbox="496 934 1054 981">TIP CARACTERISTICĂ</th><th data-bbox="1059 934 1538 981"></th></tr> <tr> <td data-bbox="496 1010 1054 1039">VASCOZITATE</td><td data-bbox="1059 1010 1538 1039">MIN. 5000 sP</td></tr> <tr> <td data-bbox="496 1039 1054 1068">SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td data-bbox="1059 1039 1538 1068">MIN. 47 %</td></tr> <tr> <td data-bbox="496 1068 1054 1097">SUBSTANȚE VOLATILE</td><td data-bbox="1059 1068 1538 1097">MAX. 30 g/l</td></tr> <tr> <td data-bbox="496 1097 1054 1126">TIMP DE USCARE</td><td data-bbox="1059 1097 1538 1126">2 - 4 ore</td></tr> <tr> <td data-bbox="496 1126 1054 1155">GRADUL DE REMARUNTIRE</td><td data-bbox="1059 1126 1538 1155">MAX. 70 μM</td></tr> <tr> <td data-bbox="496 1155 1054 1184">VALOAREA pH</td><td data-bbox="1059 1155 1538 1184">6,5 - 9,5</td></tr> <tr> <td data-bbox="496 1184 1054 1227">CONSUM</td><td data-bbox="1059 1184 1538 1227">150 - 250 g/m² (în dependență de suprafața)</td></tr> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		VASCOZITATE	MIN. 5000 sP	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 47 %	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 30 g/l	TIMP DE USCARE	2 - 4 ore	GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 70 μM	VALOAREA pH	6,5 - 9,5	CONSUM	150 - 250 g/m ² (în dependență de suprafața)
TIP CARACTERISTICĂ																	
VASCOZITATE	MIN. 5000 sP																
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 47 %																
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 30 g/l																
TIMP DE USCARE	2 - 4 ore																
GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 70 μM																
VALOAREA pH	6,5 - 9,5																
CONSUM	150 - 250 g/m ² (în dependență de suprafața)																
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit recomandată este de 10 – 30 °C. Produsul nu trebuie aplicat la temperatură mai mici de +5°C. Lucrările de vopsire trebuie efectuate într-o zonă ventilată, evitând curenții. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii.																
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Suprafețele noi: - Suprafețele se mătură, trebuie să fie curate, uscate, și desprăfuite. - Ele se prelucrează cu Amorsa de perete Spectrum. În cazul suprafețelor foarte poroase, se aplică grundul în 2 straturi. Suprafețele vechi: - Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de grăsimi, murdarie, ulei, rugină sau de orice alte impurități superficiale. - Se îndepărtează stratul vechi prin spălare, răzuire, periere și se usucă. - În prealabil, se execute lucrări de reparație a defectelor de suprafață: se chituiesc zonele lovite, crăpăturile, fisurile cu ipsos sau material pe bază de ipsos.																
6. DILUANT RECOMANDAT	Apă																
7. METODE DE APLICARE	Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare. Dacă este necesar, diluați cu apă până la o consistență de lucru, dar nu mai mult de 10% din greutatea vopselei – la aplicarea primului strat. Al doilea strat se recomandă a se aplica nediluat. Aplicați vopsea pe suprafața de lucru cu instrumentul selectat: pensulă, rolă sau pulverizator în 1-2 straturi. Pentru a obține cel mai bun rezultat, aplicați vopseaua în 2 straturi cu uscare intermediară timp de cel puțin 2-4 ore. Timpul																

	de uscare crește, dacă: scade temperatura; umiditatea excesivă; slabă ventilația a încăperii. La efectuarea lucrărilor, folosiți ochelari de protecție, mănuși de cauciuc.
8. AMBALARE	Recipient plastic 4,0kg, 6,3kg, 6,5kg, 12,6kg, 14,0kg, 15,0kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare. Vopseaua se va pastra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim +5°C până la +35°C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. A nu se lăsa la îndemîna copiilor!
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. În caz de contact cu pielea sau ingerare, clătiți cu multă apă. Se va asigura ventilația eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere, obișnuite. Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!