

# F.P.C. "Agroindservice-M" SRL

or. Hincesti str. Ion Creanga 82

r-nul Floresti "Cariera Prodanesti"

## CERTIFICAT DE CALITATE

Fabricat in Moldova



Piatra Sparta de calcar, GOST 8267-93, fractia 20X40

Nr. \_\_\_\_\_

Din \_\_\_\_\_

Utilizator \_\_\_\_\_

Numarul lotului \_\_\_\_\_ Cantitatea \_\_\_\_\_ tone

### 1. Compozitia granulometrica:

Dimensiunea gaurilor, sita, mm	1,25 D-50 mm	D-40 mm	0,5 (d+D) - 30 mm	d-20 mm
Cerinte tehnice conform GOST 8267-93	Max. 0,5	Max. 10,0	30-60 (80)	90-100
Rezultatele complete pe sita	0	9,6	79,0	99,0

### 2. Rezultatele incercarilor radiologice:

Agionuclul	Documentul normativ	Normele de conform DN	Valoarea reala	Incertitudinea Extensia
AerF BQ/kg	GOST 30108-94/PCT.4.2	≤300	0	3,99

3. Continutul de argila in bulgari \_\_\_\_\_ %

4. Continutul de granule de particule prafoase si argiloase \_\_\_\_\_ 0,5 \_\_\_\_\_ %

5. Continutul de granule sfarimite si forma lor \_\_\_\_\_ 21,0 \_\_\_\_\_ %

6. Continutul de granule de roci moi \_\_\_\_\_ 2,8 \_\_\_\_\_ %

7. Determinarea duritatii, \_\_\_\_\_ 23,2 \_\_\_\_\_ %

Determinarea Marcii dupa rezistenta la sfarimare \_\_\_\_\_ 400 \_\_\_\_\_

8. Determinarea rezistentei la uzura \_\_\_\_\_ M2 \_\_\_\_\_

Pierdere masa dupa incercari \_\_\_\_\_ 30,2 \_\_\_\_\_ %

9. Determinarea rezistentei la inghet \_\_\_\_\_ F25 \_\_\_\_\_

Pierdere masa \_\_\_\_\_ 7,1 \_\_\_\_\_

10. Densitatea in vrac, kg /m3 \_\_\_\_\_ 1147,0 \_\_\_\_\_

Produsul este certificat Nr. OCpr-029, NR DE INREGISTRARE 001261

Persoana responsabila pentru calitate \_\_\_\_\_ Inginer Petlevoi A \_\_\_\_\_

