

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 366 - 21 <u>« 29 » iulie 2021</u>	Cod: ПП 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB
 Director «LabTest - Airin» SRL
 Șveț I.
 « 29 » iulie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele Țesătura flaușată pentru ștergere, din 100% bumbac,
densitatea superficială 450-550 g/m², culoare albă.
 Solicitant «ȘARM» SA, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 49V
 Producător A.Y.T. KUMASCILIK SAN VE DISTIC LTD, Turcia
 Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.
 Data primirii mostrelor 28.07.2021
 Data începerii încercării 28.07.2021 Data sfârșitului încercării 29.07.2021
 Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-67-21 din 28.07.2021
 Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație
 Condițiile mediului în timpul încercărilor t = 18 - 22 °C

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	552

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

