

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **87 - 23C**
« 01 » martie 2023

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/3



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL
S.R.L.

Șveț I.

2023

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură tip RipStop, vopsită (culoarea albastru-închis Police Moldova 19-4013), din 65% PES, 32% bumbac, 3% spandex, densitatea superficială 230 g/m², art. TCSP-RS-230, data fabricării 17.05.2022, pentru îmbrăcăminte*

Solicitant „INSTACON” SRL, or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 114

Producător Suzhou Shenghai Import and Export Co.Ltd., China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (1,0 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 27.02.2023

Data începerii încercării 27.02.2023

Data sfârșitului încercării 01.03.2023

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9293-23 din 24.02.2023 și pe baza programului Nr. 9293-23 din 24.02.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 29223 - 91 „Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химически волокон. ОТУ”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$



Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 87 - 23C « 01 » martie 2023	Cod: ПП 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură tip RipStop, vopsită (culoarea albastru-închis Police Moldova 19-4013), din 65% PES, 32% bumbac, 3% spandex, densitatea superficială 230 g/m², art. TCSP-RS-230, data fabricării 17.05.2022, pentru îmbrăcăminte*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere și alungire, 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	245 245	1226 728
2	Alungire la rupere mostrei 50×200 mm, %: - pe urzeală - pe bățatură			De facto	21 42
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.2 Tab.1 ind. 2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	-3,5 +1,5/-2,0	-0,5 0
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>„transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
			GOST 9733.4-83	4 4	4 4
			GOST 9733.5-83	4 4	4 4
			GOST 9733.6-83 Metodă II	De facto	4 4
			GOST 9733.7-83	4	4
			GOST 9733.13-83	4	4
			GOST 9733.27-83	4	4
5	Permeabilitate la aer, dm³/m²•s, min	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab.1. ind.7, 8	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	80	87
6	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816-81 pct. 3	4	5,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 87 - 23C « 01 » martie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/3


Continuarea tabelii

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
7	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - bumbac - spandex	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	63,8 33,8 2,4
8	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 29223-91 pct. 1.3.4 Tab. 3	SM SR EN 12127:2013	218,5	234,9
9	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95 pct. 3 Tab. 1	GOST 25617-83 pct. 17	1000	6,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	