

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 96 - 23 «02 » martie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

martie 2023

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albă, bumbac 100%, lățimea 150 cm*

Solicitant „Anghel-Lux” SRL

Producător NR INDUSTRIES OF TEXTILES, Pakistan

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 m²

Data primirii mostrelor 01.03.2023

Data începerii încercării 01.03.2023

Data sfârșitului încercării 02.03.2023

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-21-23 din 01.03.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 29298 – 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”,

RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29298-2005 pct. 4.2.7 Tab. 2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 ± 2,0	- 2,5 - 2,0
2	Compoziția fibroasă, % masice - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
3	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	164,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	