

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 117



09 iunie 2021

DENUMIREA PRODUCTIEI - Materii prime  
NUMĂRUL DE MOSTRE - 1  
PREZENTATOR - SRL “Attributum”

Denumirea parametrilor și unitatea de măsură	Valorile depistate	Valorile conform GOST 15525-2004 (tompac marca J190)	DN a metodei de încercări
Zinc (Zn), %	9,24	rămasă	absorbție atomică
Cupru (Cu), %	91,8	88-91	absorbție atomică

Notă: Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.  
Multiplicarea raportului de încercări este admisă cu acordul laboratorului

Concluzie: Proba propusă spre analiză după compoziția chimică este aliajul tompac marca J190.

Șef ILAS:

Tatiana Mitina