

MD-2028, m. Chişinău, str. Academiei, 3, tel. 022 739 977

## Nr. 117

I.P. «INSTITUTUL DE CHIMIE»  
MECC al RM  
LABORATORUL DE INCERCĂRI  
«ILAS»

- Materii prime

1

- SRL "Attributum"

| Denumirea parametrilor<br>și unitatea de măsură | Valorile<br>depistate | Valorile<br>conform GOST<br>15525-2004<br>(tompac marca<br>JI90) | DN a metodei de<br>încercări |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zinc (Zn), %                                    | 9,24                  | rămasă                                                           | absorbție atomică            |
| Cupru (Cu), %                                   | 91,8                  | 88-91                                                            | absorbție atomică            |

Notă: Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.  
 Multiplicarea raportului de încercări este admisă cu acordul laboratorului

**Concluzie:** Proba propusă spre analiză după compoziția chimică este aliajul tompac marca J190.

Şef İLAS:

Tatiana Mitina