



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A017328-17

Data emiterii 08 decembrie 2017

Valabil pînă la 08 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;  
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de toate zilele, cu fețe din piele naturală, pentru femei și bărbați.  
Fabricare în serie conform cerințelor GOST 26167-2005.

Codul NCM  
6403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 26167-2005, Reglementarea tehnică "Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori", aprobată prin ordin-Nr. 147 din 26.10.07 de MII al RM.

PRODUCĂTOR

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.  
str. Mesager, 27, mun. Chișinău, RM.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,  
str. Armenească, 51, mun. Chișinău, RM.

Codul IDNO  
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 4005-RE din 05.12.14, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064, certificat de acreditare OCpr-001 din 09.09.14; Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. 754 din 23.03.17, eliberat de Centrul Național de Sănătate Publică, MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. LÎ-044 (01 078) din 02.06.2014; Raport de încercări Nr. 559-17C din 29.11.17, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări "Pielart-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str. Călea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.17.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4549/2017 din 08.12.2017. Dosar Nr. 2366.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic-L.

Expert

Chiriac I.



*Melnic-L.*  
*Chiriac I.*



**LVIV-PLAST**

79024, Україна, м. Львів, вул. Богданівська, 17  
тел./факс. (0322)-940426, (0322) -939610  
р /р 26009012677 в ПАТ «Кредобанк»  
МФО 325365, ЄДРПОУ 25229229

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

на подошву из полиуретана артикул 7284  
согласно санитарного-эпидемиологического вывода от 28.08.2015  
№ 05.03.02-04/38839

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Факт
1.	Плотность, г/см <sup>3</sup>	530-600 гр/лт	550 гр/лт
2.	Условная прочность при разрыве, не менее:	6 н /мм <sup>2</sup>	6 н/мм <sup>2</sup>
3.	Относительное удлинение при разрыве, %	Больше 450%	Больше 450%
4.	Твердость по ШОР А, у.е:	55-70	60
5.	Истираемость, мг	Меньше 150	Меньше 150
6.	Сопротивление многократным изгибам, тыс.циклов, не менее:	30 000 циклов	30 000 циклов

Заключение: Подошва, формованная из полиуретана соответствует санитарного-эпидемиологическому выводу от 28.08.2015 года № 05.03.02-04/38839

Начальник производства



Багрий Б.М.



### ООО «Валтекс-Гума»

Украина: 09114, Киевская обл., г. Белая Церковь,  
ул. Ивана Кожедуба, 361; тел./факс: +38(04563)79390.  
<http://valtex-guma.com.ua>; e-mail: [0675012874@ukr.net](mailto:0675012874@ukr.net)

**СЕРТИФИКАТ (ПАСПОРТ) КАЧЕСТВА**  
**ПОДОШВА ФОРМОВАННАЯ БОРТОПРОШИВНАЯ «БУТЕКС-ТС»**  
**ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОЙ РЕЗИНЫ**  
ТУ У 19.3-34019297-001:2008

Дата изготовления: 09.09.2010 г.

Партия: 0909/67


Количество: 1 пар

N п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты анализа
1.	Цвет	чёрный	<u>соотв</u>
2.	Плотность г/см <sup>3</sup> , не более	1,28	<u>1,28</u>
3.	Условная прочность при разрыве, Мпа, не менее	9,0	<u>12</u>
4.	Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	250	<u>400</u>
5.	Относительная остаточная деформация, после разрыва, %, не более	30	<u>29</u>
6.	Твёрдость, по Шор А, у.е.	60-70	<u>67</u>
7.	Сопротивление истиранию Дж/мм <sup>3</sup> , не менее	7,0	<u>8,2</u>
8.	Сопротивление многократному изгибу, не менее, тыс. циклов	50	<u>59</u>
9.	Морозостойкость, не мене, °С	-45	<u>соотв</u>
10.	Теплостойкость:		
	- статическая, не менее °С	+150	<u>соотв</u>
	- динамическая, не менее °С	+180	<u>соотв</u>

Заключение: соответствует требованиям ТУ У 19.3-34019297-001:2008

Контролер по качеству

Штамп





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

## ДЖІ БІ ПЛАСТ

вул.Східна, 1, м.Запоріжжя, 69050  
факс/тел.: (+38 061) 2173421; 2173422; 2185252;  
електронна пошта: [jb@jbplast.com](mailto:jb@jbplast.com);  
сторінка в мережі Інтернет: [www.jb.ua](http://www.jb.ua);  
АТ «ПУМБ» п/р ІВАН - Ід74334851000000026002107853  
ПІН: 434348508270

03/03/2020

### РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПОДОШВЫ 5559 PU (ПОЛИУРЕТАН)

№п/п	Наименование показателя	Материал полиэстр	Материал легкая зима
1	Плотность, г/см <sup>3</sup>	470	450-500
2	Условная прочность при разрыве, kg/cm	6+/-0,5	Производитель сырья данных не дает
3	Относительное удлинение при разрыве,%	370+/-20	Производитель сырья данных не дает
4	Твердость по ШОР А,kg/cm <sup>3</sup>	50+/-5	45+/-5
5	Истираемость, mm <sup>3</sup>	Менее 250	Менее 250
6	Сопротивление многократным изгибам, тыс.циклов, не менее:	50	50

Температура испытаний -15°C