

## DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 20.02.2023


Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

1. La care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari SF 38975017-002:2008; SM EN ISO 1524:2016.
3. Respecta cerintele stabilite in HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili la utilizarea solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si produse pentru reparatii auto. Continutul de substanta volatile al fiecarui produs se indica pe ambalaj.

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

<b>Director,</b> Zincenco A.		<b>Tehnolog principal</b> Stoyan A.	
		<i>Craev</i>	
<b>Buletin de încercari</b>			
Data 10.02.2023			
PRODUS :			
<b>Email acrilic hidrosolubilă "Coloris"</b>			
<b>ÎNCERCARI EFECTUATE</b>			
Nr.	Denumirea incercarii	Valorea masurată	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	După uscare stratul de acoperire trebuie să formeze o suprafață omogenă, fără cratere, pori și zbircituri	SF 38975017-002:2008
2.	Culoare	Conform indicelor de culoare	SF 38975017-002:2008
3.	Timp de uscare până la gradul 3 la t-ra (20±2)°C, h	La atingere – 20-40 min Între straturi – 3-6 ore Uscaretotală – 24 ore	SF 38975017-002:2008
4.	Viscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, după Brookfield, sp.5, vit.20, sP	7800	SF 38975017-002:2008
5.	Gradul de frecare, μm	25,0	SM EN ISO 1524:2016
6.	Substante compuși organici volatili (COV), g/l	25,38	Conform cu HG914/2020
7.	Gradul de albire, unit. convent.	91	SF 38975017-002:2008
8.	pH	8,0	SF 38975017-002:2008

Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL  
mun. Chișinău, str. muncești 121/1  
MD-2002, Republica Moldova  
tel/fax +373 44 911 911  
e-mail: info@cheton.md  
www.cheton.md