



ТУ У 24.3-30425524-011:2011

Особенности

3 в 1 - преобразователь
ржавчины, грунтовка,
финишная эмаль

СТОП РЖАВЧИНА –
надежно защищает металл от
коррозии

Может наноситься прямо на
ржавчину *

Пассивирует поверхность
металла, не допуская развитие
подплёночной коррозии

Устойчива к сложным
погодным условиям

Прочная и долговечная

Обладает высокой кроющей
способностью и отличной
адгезией

Описание

Состав: Алкидно-уретановая смола, ингибитор коррозии, пигменты, растворитель, специальные вспомогательные добавки.

Назначение: Для декоративно-защитной покраски изделий и конструкций из черных металлов (железо, сталь, чугун и т.д.) с остатками прочно держащейся ржавчины и окалины, а также деревянных и минеральных поверхностей, внутри и снаружи помещения. Может наноситься на поверхности, ранее покрытые алкидными, алкидно-уретановыми, полиуретановыми, нитроцеллюлозными и другими материалами на основе органических растворителей. Рекомендуется для покраски металлических дверей, ворот, гаражей, оград, решеток, кованых изделий, радиаторов отопления, промышленного оборудования, сельскохозяйственной техники, железнодорожного транспорта, трубопроводов, цистерн и т.д.

Свойства: Одновременно выполняет функции преобразователя ржавчины, грунтовки и финишного декоративного покрытия, что позволяет сократить стоимость и время проведения работ. Пассивирует поверхность металла, не допуская развитие подплёночной коррозии. Характеризуется высокой кроющей способностью и отличной адгезией (сцеплением) к окрашиваемой поверхности. Образует прочное износостойкое защитное покрытие, устойчивое к сложным погодным условиям и надежно защищающее металл от коррозии в течение длительного времени.

Характеристики

Фасовка	0,75 л, 2л
Внешний вид	Полуглянцевая (401-410), матовая (411)

Применение	Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель
Расход на один слой	80-120 мл/м ² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения
Время высыхания при температуре 20°C и влажности 60%	На отлип – 6 часов, эксплуатировать и наносить следующий слой можно через 12 часов, поддавать максимальной нагрузке через неделю
Пленкообразующее	Алкидно-уретановая смола
Растворитель	«Ролакс РК-005» или уайт-спирит
Гарантийный срок хранения	18 месяцев от даты производства



Белую эмаль можно колеровать в светлые цвета универсальными пигментными пастами ручным или машинным способом.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, без пыли, жировых, биологических и других загрязнений. * **Рыхлую и отслаивающуюся ржавчину удалить соответствующими инструментами!!!** Старые гладкие глянцевые покрытия зашлифовать до матовости.

Нанесение: Непосредственно перед применением эмаль следует тщательно перемешать до получения однородной массы, при необходимости разбавив до рабочей вязкости растворителем «Ролакс РК-005» (аналог уайт-спирита). Работы проводить при температуре (окружающей среды, эмали и окрашиваемой поверхности) от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Наносить равномерным тонким слоем при помощи кисти, валика или краскораспылителя. Для получения полноценного покрытия рекомендуется

наносить не менее 2-х слоев эмали. Инструмент промыть растворителем сразу после использования. Закрытую тару с остатками продукта утилизировать в организованных местах сбора бытовых отходов.

Условия хранения: Хранить и транспортировать в герметичной заводской упаковке при температуре не выше 30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Меры безопасности: Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении! Для защиты рук использовать резиновые перчатки, органов дыхания - респиратор, глаз - защитные очки!

Во время работы не курить!

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

