

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 228 - 16 C « 28 » iunie 2016	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 2
		Data: 31.03.2015
		Pag. 3/4

Rezultatele încercărilor mostrelor № 1 - Material tricostat vopsit (culoare – sură),

din 100% bumbac, art. 50-04, utilizat la fabricarea lenjeriei de corp;


№ 2 - Material tricostat vopsit (culoare albastră-întunecat), din fibre 90% bumbac, 10% PES,

art. 20-04 utilizat la fabricarea îmbrăcămintei;

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5 SM GOST 31405 pct. 4.3.4 SM GOST 31408 pct. 4.3.3 GOST 26085 pct. 2.4 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	5
1.2	Higroscopicitatea, %, min	SM GOST 31405 pct. 4.3.5 SM GOST 31408 pct. 4.3.4 GOST 26085 pct. 2.2 GOST 31228 pct. 4.1	GOST 3816 pct. 3	6	6,4
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5 SM GOST 31409 pct. 4.3.5 SM GOST 31410 pct. 4.3.4 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	De facto	4
2.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	SM GOST 31409 pct. 4.3.3 SM GOST 31410 pct. 4.3.5 SM GOST 31422 pct. 4.1 GOST 30814 pct. 4.1	GOST 12088 pct. 4.3.3	100	555,6

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	