

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

11 A008576-18

Data emiterii: 03 august 2018

Valabil pînă la: 03 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
7216

profile din oțel:
- profile de pontaj W-6;
- profile de pontaj W-10;
- scări zincate,
fabricate conform Fișelor tehnice

ȘI ÎN CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
GOST 11474-76 pct. 1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 5; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"DOTARCOM" SA,
str. Columna, 170, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

SC "PREMIUM-PROFIL" SRL,
str. Columna, 170, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006600061790

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 071 din 02.08.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023; Raport de identificare și control tehnic Nr. 71 din 25.06.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023; Raport de încercări Nr. 301/6 din 28.06.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate la fiecare lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 919 din 20.02.2018.

Seria A: 11 A008576-18



Conducătorul OC



Puha I.

Stratulă

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC "CERTMATCON". Informații pe www.certmatcon.md





SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009110-19

Data emiterii: 22 martie 2019

Valabil pînă la: 22 martie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole liniare decorative din polistiren expandat, pentru tavan,
marca comercială "PLINTEX".

Contract Nr. JU/9-213/2018 din 09.01.2018 cu AO "PBK", Federația Rusă.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura
generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție
la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 15588-86 (anulat) pct. 1.3,
pct. 2.5 tab. ind. 5, pct. 5.1, 5.2, 5.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

AO "PBK", Federația Rusă.

Codul NCM
3916

SOLICITANT

S.C. "PREMIUM-PROFIL" SRL,
str. Columna, 170, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
RU

Codul IDNO
1006600061790


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0115 din 21.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr - 049, valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 363/9 din 18.03.2019,
eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de încercări Nr. 207 din 14.03.2019, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS,
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018,
valabil pînă la 22.02.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 919 din 20.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specifice
certificat



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 067422



SAINT-GOBAIN

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: RB_9,5_08/2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rigips® RB 9,5

2. Utilizări preconizate:

Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului.

3. Fabricant:

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4.

5. Standard armonizat:

Încercarea Inițială de Tip a fost realizată de către producător conform SR EN 520+A1:2010.

Controlul Producției în Fabrică realizat în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat pentru SR EN 520+A1:2010, este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind în conformitate cu caracteristicile de performanță declarate.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la încovoiere	îndeplinită	SR EN 520+A1:2010
Reacție la foc	A2-s1, d0	SR EN 520+A1:2010
Permeabilitatea la vapor de apă (exprimată ca factor de rezistență la vapor de apă - μ)	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Rezistența termică (exprimată ca și conductivitate termică - λ)	0,22 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Substanțe periculoase	NPD	SR EN 520+A1:2010
Izolare la sunetul aerian direct - R	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro	SR EN 520+A1:2010
Rezistența la impact - $\rightarrow I$		SR EN 520+A1:2010
Absorbție acustică		SR EN 520+A1:2010

Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs.
Această Declarație de Performanță împreună cu Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate ale produsului sunt
disponibile pe internet, la adresa www.rigips.ro

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această
declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011 cu modificările și
completările ulterioare, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidio PĂSCUȚIU
Director General

În București, la 16.08.2018




SAINT-GOBAIN

Monica CSÁSZÁR
Director Operațiuni Industriale

În București, la 16.08.2018

Rigips® RB 9,5



06

S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.
Rigips Business Unit, Clădirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3,
birourile 25-41, sector 2, București

Rigips® RB 9,5
(Placa de gips carton tip A – 9,5 – EN – 520)

Nr. DoP: RB_9,5_08/2018 www.rigips.ro

SR EN 520+A1:2010

Utilizare preconizată: Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului.

Rezistența la încovoiere:	indeplinită
Clasa de reacție la foc:	A2-s1, d0
Factor de rezistență la vaporii de apă:	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)
Coeficient de conductivitate termică:	0,22 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)
Substanțe periculoase:	NPD

Izolare la sunetul aerian direct-R:	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului: www.rigips.ro
Rezistența la impact:	
Absorbție acustică- α :	



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit



Ștefuleț

Fișă tehnică de produs

Rigips® RB 9,5



Descrierea produsului

Placă cu miez de gips și înveliș din carton rezistent, culoare ivory, tip A, conform standardului SR EN 520+A1:2010.

Domeniul de utilizare

Amenajări interioare, fără cerințe speciale de izolare acustică, protecție la incendiu, etc., din clădiri civile și industriale, în cadrul unor lucrări de tencuieală uscată (placare uscată a pereților) – ex. placarea spațiilor ferestrelor, de realizare a scafelor de lumină la nivelul plafoanelor, de dublare a plăcilor pereților despărțitori (dacă se dorește acest lucru), conform indicațiilor producătorului.

Marcaje

Pe muchie	Rigips® RB 9,5 x 1200 x LLLL (LLLL reprezintă lungimea plăcii)
Pe fața plăcii	Pentru ușurința instalării, pe linia mediană a plăcii montate în poziție verticală sunt marcate punctele de prindere ale șuruburilor.
Pe spatele plăcii	Producător, tip placă, dimensiuni, data și ora producției, cod SAP, standard de referință, marcaj CE.

Forma muchiilor și a plăcilor

Plăcile de gips-carton marca Rigips sunt dreptunghiulare, subțiri și plane, au muchiile longitudinale profil trapezoidal (muchie PRO), acoperite cu carton și muchiile transversale drepte fără acoperire.



Muchie PRO – secțiune

Compoziție

Gipsul, principala materie primă pentru gips-carton, este clasificat ca nepericulos. Placa este formată din miez de sulfat de calciu dihidrat între două straturi de hârtie, constituenți naturali cu amidon, spumă și aditivi.



Stratificat

Dimensiuni

	Valoare standard	Abatere
Grosime	9,5 mm	±0,5 mm
Lățime	1200 mm	0/-4 mm
Lungime	2000 mm 2600 mm 3000 mm*	0/-5 mm

*La cerere, se pot produce plăci de gips-carton și de alte lungimi (maxim 3200 mm).

Caracteristici tehnice

Standard de încadrare

Tip A, conform SR EN 520+A1:2010

Rezistența la încovoiere (exprimată ca și sarcina de rupere la încovoiere)	-transversal -longitudinal	> 160 N > 400 N (SR EN 520+A1:2010)
Reacția la foc		A2-s1, d0 (SR EN 520+A1:2010)
Rezistența termică (exprimată ca și conductivitate termică)		0,22 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)
Permeabilitatea la vapori de apă (exprimată ca factor de rezistență la vapori de apă)		10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)

Rezistența la foc

• Această caracteristică depinde de sistemul în ansamblu din care face parte produsul și nu de produsul izolat, fiind menționată în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro

Instrucțiuni de utilizare în condiții de siguranță

- Se recomandă a se lucra cu echipament de protecție adecvat: îmbrăcăminte de protecție, ochelari, mănuși și mască de praf.
- Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiți cu multă apă și contactați medicul), contactul prelungit cu pielea, ingestia/ inhalarea.
- Se recomandă reducerea formării prafului la locul de muncă.
- Deșeurile de ambalaje precum și cele rezultate din utilizarea produsului, vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- A se respecta recomandările făcute în Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Transport și depozitare

- Plăcile se transportă manual în poziție verticală (a muchiei transversale) sau mecanizat cu mijloace de transport special adaptate, pentru a evita apariția unor tensiuni suplimentare în compoziția acestora și deteriorarea în consecință.
- Plăcile se vor depozita pe suport plan orizontal, neted, în spații închise, protejate de intemperii, la temperaturi cuvarinse



Fișă tehnică de produs

Rigips® RB 9.5

Între 5-40°C și umiditate relativă a aerului de maxim 60%. Trebuie să se evite contactul direct al plăcilor cu platforma depozitului.

- Depozitarea se va face pe suportul/ambalajul original, pentru a evita deformarea plăcilor.
- Se va ține cont de capacitatea portantă a platformei pe care se face depozitarea plăcilor.
- Transportul și depozitarea se fac cu atenție pentru a evita deteriorarea plăcilor (muchii, fețe, structura)

Tăierea

- Tăierea se face cu cutter-ul, pe fața plăcii (fața cu muchii longitudinale PRO), printr-o singură trecere "apăsată" atât cât să taie cartonul panoului. Apoi se va rupe prin apăsare peste o muchie dreaptă a suprafeței plane și netede pe care se așează în prealabil. Se întoarce apoi panoul pe cealaltă parte și se taie cartonul de pe spatele plăcii.
- Decupările și tăierile precise se execută cu fierăstrăul coadă de vulpe. Decupajele pentru doze se fac cu freza sau cu burghiul de-mână, înainte de fixarea plăcii.

Fixarea

- Având în vedere domeniul de utilizare restrâns, plăcile, cu fața la vedere, se pot fixa mecanic cu șuruburi autofiletante Rigips (pe structuri din lemn sau profile din tabla zincată formate la rece) sau prin lipire cu ipsos adeziv Rigips Rifix (pe strat suport rigid din zidărie, beton), conform indicațiilor producătorului.
- Pentru informații suplimentare privind fixarea plăcilor, vă rugăm consultați Biblioteca Tehnică Rigips (<https://www.rigips.ro/Biblioteca-tehnica>) precum și Ghidul privind recepția lucrărilor de montaj, indicativ GE 059/2016.

Prelucrarea rosturilor și finisarea

- Prelucrarea rosturilor dintre plăci sau dintre plăci și suprafețele adiacente, se realizează utilizând chiturile de rosturi marca Rigips. Chiturile, pe bază de ipsos și aditivi speciali, înglobează benzile de armare pe zona rosturilor, rezultând în final o suprafață netedă, continuă, rezistentă la fisuri, pregătită pentru a primi finisajul final (zugrăveli acrilice, tapet, etc.)
- Pentru informații suplimentare privind prelucrarea rosturilor, finisarea suprafețelor de gips-carton și atingerea nivelurilor de calitate Q1-Q4, vă rugăm consultați Biblioteca Tehnică Rigips (<https://www.rigips.ro/Biblioteca-tehnica>) precum și Ghidul privind recepția lucrărilor de montaj, indicativ GE 059/2016.

Recomandări

- Plăcile de gips-carton Rigips nu se vor utiliza în construcții la exterior sau în spații cu temperaturi permanente peste 40°C. Construcțiile realizate se vor proiecta și executa conform normelor în vigoare și recomandărilor producătorului
- Nu se recomandă folosirea plăcilor din gips-carton ude, umede, pătate de umezeală sau decolorate de soare.
- Nu sunt permise vopsele pe bază de silicați, var, silicat de sodiu pe suprafețele de gips-carton. Vopselele solubile, cu

silicați, pot fi folosite doar în cazul în care producătorul acestora certifică compatibilitatea acestor vopsele cu sistemele Rigips și oferă instrucțiuni precise de folosire.



Străbulet





EN ISO-CEI 17065
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008540-18

Data emiterii: 09 iulie 2018

Valabil până la: 09 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de erizotilasbest ondulate, nevopsite, 1750x1130 mm.

Contract Nr. 910-14 din 09.01.2014 cu OAO "Ивано-Франковскцемент", Ucraina.

Codul NCM
6811

SINCRONIZAT CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

ECR 341 nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",

GOST 30340-95 pct. 4.2.1 tab. 4 (2, 3, 5, 6), 8.2; RNI 06-5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OAO "Ивано-Франковскцемент", Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

"M CRISCO" SRL, șos. Muncești, 105/1,
mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600016928

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0144 din 06.07.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Ocpr - 049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 301/4 din 28.06.2018 eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 57 din 25.05.2018 eliberat de către ICȘ "INMACOMPROJECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LI - 095 valabil până la 15.10.2020.

INFORMAȚII SUPLEMENTARE:

Sistemul 3+ Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 979 din 09.07.2018

Fașă care prezintă certificatul este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele semnificate de acest
certificat

Conducătorul OC

Puha I.




În atenția antreprenorilor și organelor de control:

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC "CERTMATCON", informații pe www.certmatcon.md

CI SRL "INMACOMPROIECT"
or Chişinău, str.
Sarmizegetusa, 15,
tel 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 118 Data 08.07.2019

Cod: 11H-5.10-1
Editat: 5
Data: 25.08.16
Fot: 2/2



- 1 Caracteristica probei supuse încercării
- 2 Proba este selectată: plăci ondulate de crisotilasbest. OAO „Bemopolacôectrouement”, FR
- 3 Condiții de încercare: temperatura aerului $21 \pm 2^\circ\text{C}$, umiditatea relativă $63 \pm 3\%$.
- 3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici Măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	Plăci ondulate de crisotilasbest	1 Rezistența la încovoiere	GOST 30340-95 p.4.2.1 tab. 4 (2)	GOST 8747-88 p. 4.	MPa (kg/cm^2)	min. 16,0 (160)	22,4 (224,0)	$\pm 0,2$	
		2 Densitatea	GOST 30340-95 p.4.2.1 tab. 4 (3)	GOST 8747-88 p. 9	g/cm^3	min. 1,60	1,89	$\pm 0,01$	
		3 Rezistența la îngheț-dezgheț	GOST 30340-95 p.4.2.1 tab. 4 (6)	GOST 8747-88 p.12	Cicl	F25 Min.90	F25 98,2	$\pm 0,1$	
		Rezistența remanentă							
		4 Impermeabilitatea la apă	GOST 30340-95 p.4.2.1 tab. 4 (5)	GOST 8747-88 p.11	h	min. 24	A rezistat		

4 Concluzie: Proba de plăci ondulate de crisotilasbest corespunde cerințelor GOST 30340-95 p.4.2.1 tab. 4 (2, 3, 5, 6).

Notă: Incertitudinea extinsă, $P = 95\%$, cu coeficientul acoperire $k = 2$

Adresele de expediere:
1 ex. – CI ICSP "INMACOMPROIECT" S.R.L.
1 ex. – Beneficiarului

Conducătorul
Șef laborator
Inginer coordonator

A. Belousova
A. Pesterean
S. Pogrebnicenco

Raport 07.08.19



Stratulat