


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 97/1 - 25 « 15 » aprilie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Editia: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Lavete umede*

Solicitant „Quadrotech” SRL, mun. Chişinău

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 ambalaj (3 buc.)*

Data primirii mostrelor *14.04.2025*

Data începerii încercării *14.04.2025* Data sfârşitului încercării *15.04.2025*

Mostrele prelevate şi prezentate pe baza cererii Nr. *K-29-25* din *14.04.2025*

Tipurile şi scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - viscoza - fibre sintetice	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 3, 7, 13	91,7 8,3
2	Densitatea superficială, g/m²	SM SR EN 12127:2013	593,0
3*	Dimensiuni, cm: - lungimea - lățimea	Metode instrumentale	16,9 15,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	<i>[Signature]</i>
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	<i>[Signature]</i>

* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.