

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 73 - 21C « 18 » martie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/2
---	--	--



Eliberat de către "Zilant" SRL la "Sarm" SA
 pentru participarea la proceduri de achiziții
 publice



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”, art. 2-95/5,*
densitatea superficială – 240 g/m², lățime – 45 cm

Solicitant *SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21*

Producător *ООО «Приволжская коммуна», Federația Rusă*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *10.03.2021*

Data începerii încercării *15.03.2021*

Data sfârșitului încercării *17.03.2021*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»*

și prezentate pe baza raportului Nr. V-9007-21 din 09.03.2021

și programului Nr. V-9007-21/1 din 09.03.2021

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *GOST 11027 – 80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. ОТУ», RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 73 - 21C « 18 » martie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”, art. 2-95/5,*
densitatea superficială – 240 g/m², lățime – 45 cm

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11027-80 pct. 1.6	SM EN ISO 13934-1:2016	559 294	787,7 551,3
2	Conținutul de clor liber	GOST 11027-80 pct. 1.9	GOST 25617-83 pct. 10	Trebuie să lipsească	Lipsește
3	Capilaritatea, mm în 30 min, min	GOST 11027-80 pct. 1.10	GOST 11027-80 pct. 3.8 GOST 3816-81 pct. 5	100	130
4	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 11027-80 pct. 1.4 GOST 10641-88	SM SR EN 12127:2013	228	232
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 299 - 21C «10» iunie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”, art. 2-95/5*
lățimea - 45 cm, densitatea superficială 240g/m²

Solicitant *SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21*
Producător *ООО „Приволжская коммуна”, Federația Rusă*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(1,0x0,45) m*
Data primirii mostrelor *08.06.2021*
Data începerii încercării *08.06.2021* **Data sfârșitului încercării** *10.06.2021*

baza raportului Nr. V-9007-21^M din 07.06.2021 și programului Nr. V-9007-21^M din 07.06.2021
Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Modificarea dimensiunilor după înmuiere, % - pe urzeală - pe bățatură	De facto	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₀ O ₁ Γ ₈	De facto	-4,8 1,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>E. Șveț</i>