

LIBERTY GALATI S.A. - Romania

342



CUSTOMER / CLIENT : DOLADELA COMPANY-S.R.L. GALATI/DOLADELA COMPANY-S.R.L.
GALATI
PRODUCT / PRODUIS : RULOI BANDA ZINCATA
STEEL GRADE/MARCA OTEL: DX51D
NORM / STANDARD : EN10346:2015;

TEST REPORT/RAPORT DE INCERCARE 60098921
ACCORDING TO : EN 10204/2004/2.2
DATE : 17.07.2022

ORDER / COMANDA : 50070233/ 11.12
DISPATCH / AVIZ EXPEDITIE : 7001390509
WAGON / ID TRANSPORT : GL24BAR/GL36BAR-
TRACKING NO. :
PO.NO. : HD-July/20-Galati-1

TOTAL BUCATI: 4 / TOTAL CANTITATE: 22.870,00 KG

NO	COIL NO	HEAT NO	CUST.MAT.CODE	DIMENSIONS	WEIGHT	PC	TEST NO	UTS	EL(%)	ADER	GR.ZN	
NR	NR.RULOU	SARJA	COD.MAT.CLIENT	DIMENSIUNI	GREUTATE	BUC	NR.PROBA	Rm	A	ADER	GR.ZN	
				MMxMMxMM	TO			N/mm2	%		g/m2	
1	37903/0/0	Y917198		0,45x1250x	5,84	1	37903/0/0	404	24	OK	109	
2	37906/0/0	Y917198		0,45x1250x	5,66	1	37906/0/0	404	23	OK	104	
3	36780/0/0	Y917138		0,47x1000x	5,27	1	36778/0/0	392	23	OK	109	
4	36781/0/0	Y917138		0,50x1000x	6,20	1	36781/0/0	393	26	OK	109	

CHEMICAL COMPOSITION (%) / ANALIZA CHIMICA (%) - L = heat / lichid, p = product / produs

	SARJA	C	Si	Mn	P	S	Al	Ti	V	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	B	N2
L	917138	0,04	0,01	0,19	0,010	0,008	0,037	0,000	0,001	0,03	0,03	0,02	0,002	0,001	0,0002	0,0066
L	917198	0,05	0,01	0,31	0,020	0,015	0,051	0,001	0,001	0,03	0,03	0,02	0,002	0,001	0,0002	0,0070

Procedeu de elaborare otel:
Elaborat in OLD-Turnat continuu
Clasa de galvanizare

Stare de livrare: Pasivare chimica si ulei

Verificare marcaj, aspect suprafata,
dimensiuni-corespunzator
Aspect suprafata: EN10346:2015;

Tolerante:
Dimensiuni: EN 10143/2006
Planitate: EN 10143/2006

Calificare personal:.

INSPECTOR NEUTRU

SEMNTURA

STAMPILA INSPECTOR

SEF CENTRU CALITATE

BRALGAMARI S.A.

CONTROLUL CALITATII

LIBERTY GALATI S.A.

17.07.2022

CRISTIAN CIREASA

INSPECTOR

LIBERTY GALATI S.A. NO.1 Calea Smirdan,
Galati, Postcode 600698, Romania
www.libertygalati.ro

Prin aceasta certificam ca materialul a fost fabricat printr-un proces autorizat si a fost testat cu rezultate corespunzatoare in conformitate cu cerintele specificate
in comanda. Toate materialele primite la elaborarea otelului sunt testate impotriva contaminarii radioactive. Garantam ca produsele noastre nu sunt contaminate
radioactiv si nu depasesc valoarea limita de compensare de 0,1 Bq/g. In conformitate cu Ordonanta de protectie impotriva radiatiilor (Strasbourg anexa III, sectiunea 3).

Cod: F SAF 017 rev.1
Page:1 /01