

ТОВ "СПЕЦПОКРИТТЯ ВКФ"

Показники якості

Емаль ЕПУ-71М

ТУ У 20.3-2970014029-001:2016

Дата виготовлення 28.11.2024

Партія №18

Маса нетто, кг 50,0

Кількість місць в партії 20

Вид тари барабан

№ п/п	Найменування показників	Вимоги ТУ	Фактичні показники
1	Колір плівки емалі	За погодженням зі споживачем	Жовтий
2	Зовнішній вигляд плівки	Однорідне рівне покриття без механічних домішок та віспин	відпов.
3	Масова частка нелетких речовин, %, не менше	55	63
4	Умовна в'язкість при температурі (20±0,5) °С по віскозиметру ВЗ-246 з діаметром сопла 4мм, не менше, с	25	108
5	Час висихання ґрунтівки до ступеню 3, годин, при товщині 50 мкм, не більше при температурі: (20 ± 2) °С	12	8
6	Еластичність плівки при згинанні, мм, не більше	5	4
7	Твердість плівки по маятниковому прибору типу ТМЛ, умовних одиниць, не менше	0,3	1
8	Ступінь перетиру, мкм, не більше	50	40
9	Життєздатність робочого розчину, год	12	12
10	Адгезія, бали, не більше	1	1

Гарантійний термін зберігання: 12 місяців з дати виготовлення

Висновок ВТК: Емаль ЕПУ-71М відповідає ТУ У 20.3-2970014029-001:2016

Паспорт якості видав

Зубчевський Є. М.

