

ООО "Газпромнефть-СМ" Россия, 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 14, корпус 3, кабинет 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 611

Масла для автоматических трансмиссий Gazpromneft ATF DX III,

СТО 84035624-178-2015 Код ОКПД2 19.20.29.150

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.Н002.В.00492 по 05.10.2019г



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-2

Партия № 1816012501

Дата изготовления: 10.02.18

Вид тары: канистра 4л

Дата фасовки: 11.02.18

Количество, т: 3,07

Кол-во, шт: 897

Дата отбора пробы: 11.02.18

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	6,80 - 7,80	7,73
Вязкость динамическая по Брукфилду при минус 40°С, мПа·с, не более	ASTM D 2983	-	20000	15974
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92	135	190	216
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	-	минус 40	минус 48
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 и п. 7.3 СТО	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	отсутствие	отсутствие
Массовая доля фосфора, %, в пределах	ASTM D 6481	-	0,021 - 0,036	0,029
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более:	ASTM D 892 (альтернативный вариант)	-	50/0	0/0
последовательность 1		-	50/0	20/0
последовательность 2		-	50/0	0/0
Плотность, кг/м ³ :	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	854,0
при 20 °С		-	не нормируется, определение обязательно	857,1
при 15 °С				
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.4	-	однородная прозрачная жидкость от светло-красного до темно-бордового цвета без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	338

Заключение: Масла для автоматических трансмиссий Gazpromneft ATF DX III Соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-178-2015.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-416/ю-д) _____

Огурцова С.В.

Паспорт выдан: 11.02.2018

КОПИЯ ВЕРНА

