

ТОВ «СП ЮКОЙЛ». Завод технічних олиव.
Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул. Пулюя Івана, будинок 48-А
Телефон приймальні: +38 (0612) 65 46 81
Телефон ВТК: +38 (061) 222 80 25
ЄДРПОУ 31852954

YUKO

YUKO-є зареєстрованою торговою маркою ТОВ "СП ЮКОЙЛ"

Випробувальна лабораторія ТОВ «СП ЮКОЙЛ» атестована на проведення вимірювань показників якості нафтопродуктів, технічних рідин та мастильних матеріалів. Свідоцтво про визнання технічної компетентності № АВ 83-21 від 16.11.2021р. видане ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», чинне до 16.11.2024 р

Паспорт якості фасованої продукції №47033.01.01.1 Олива моторна YUKO SUPER SYNTHETIC C3 5W-30

Виробник: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 19.2-31852954-106:2018
Розфасовано: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 23.2-31852954-027:2006
Клас в'язкості: **SAE 5W-30**
Клас експлуатаційних властивостей: API SN/CF, ACEA C3



Дата виготовлення: Листопад 2022р.
Тара: канистра 4л жерсть; об'єм партії 550 шт.
Номер партії: 47033.22.11.22.01.

Ф.5 СТП014

№	Назва показника	Вимоги НД	Фактично	Метод випробувань
1	Густина при 20°C, кг/м ³ , не більше	900	855,1	ГОСТ 3900 або ASTM D1298
2	В'язкість кінематична при 100°C, мм ² /с	9,3 - 12,5	10,83	ДСТУ ГОСТ 33 або ASTM D445
3	Індекс в'язкості, не менше	140	160	ДСТУ ГОСТ 25371 або ASTM D2270
4	Температура спалаху у відкритому тиглі, °C, не нижче	200	230	ДСТУ ГОСТ 4333 або ASTM D92
5	Температура застигання, °C, не вище	Мінус 34	Мінус 44	ГОСТ 20287 або ASTM D97
6	Масова частка механічних домішок, %, не більше	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 6370
7	Масова частка води, %, не більше	Сліди	Сліди	ГОСТ 2477 або ASTM D95
8	Лужне число, мг КОН/г, не менше	5,5	7,73	ДСТУ 5094 або ГОСТ 11362 або ASTM D4739 або ASTM D2896
9	Зольність сульфатна, %, не більше	1,0	0,75	ДСТУ ISO 3987 або ASTM D874
10	Випробування на корозію пластинок зі сталі та міді	Витримує	Витримує	ГОСТ 2917 або ASTM D130
11	В'язкість динамічна, мПа·с, не більше			ДСТУ 8349 або ASTM D5293
	- при мінус 30°C	6 600	5 286	
12	Масова частка активних елементів, %			ГОСТ 13538 або ASTM D6481 або ASTM D6443 або ASTM D4927
	- кальцію, %, не менше	0,18	0,186	
	- цинку, %, не менше	0,07	0,079	
13	Масова частка - фосфору, %, не більше	0,09	0,072	ГОСТ 9827 або ASTM D6481 або ASTM D6443 або ASTM D4927
14	Колір на колориметрі ЦНТ, з розбавленням 15:85 одиниць ЦНТ, не більше	4,0	1,5	ГОСТ 20284 або ASTM D1500

Паспорт якості дійсний тільки за наявності печатки.

Висновок: якість продукції відповідає вимогам нормативної документації

Гарантійний термін зберігання - 5 років

М. П.

Начальник ВТК

Анна ЛАРЧЕНКО