Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziţie: ocds-b3wdp1-MD-1580814632155

Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţia deschisă: Echipament militar - ţesătură (materiale, textile şi articole conexe), pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
1	2	3	4	5	6	7	
	Bunuri						
	Lotul 1						
19210000-1	Ţesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop	NC500RS	China	OP Technology Limited			GOST 9733.0 GOST 9733.4 GOST 9733.6 GOST 9733.27-83 GOST 9733.13-83 GOST 9733.7-83 GOST 30157.1 GOST 30157.0 GOST 3813 GOST 25617 ISO 1833 GOST 3816 pct.2 GOST 12088-77 GOST 21790-2005 GOST 7000-80
	Total loturi: 1						

TABELUL
indicilor calitativi şi valorile caracteristicilor tehnice ale ţesăturii combinate de tip Rip-Stop cu desen camuflat U.S.Woodland pentru confecţionarea echipamentului militar

Un. măs.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui
1.	Compoziţia fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	**50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)**
2.	Densitatea superficială	gr/m²	**240±8**
Rezistenţa, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
3.	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Transpiraţiei (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Rezistenţa vopsirii la acţiunea diluanţilor organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Rezistenţa vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 şi GOST 30157.0 Regim C1III 9 O1)		
	- urzeală	%	± 2
	- bătătură	%	±2
5.	Lăţimea ruloului	cm	150 ±2
6.	Sarcina de rupere a unei bucăţi cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	≥ 1100
	- bătătură	N (kgc)	≥ 700
7.	Rezistenţa la uzură	cicluri	≥ 4000
8.	Numărul de fire de aţă pe 10 cm		
	- urzeală	fire	370±5
	- bătătură	fire	210±3
Indicii fizico-igienici			
9.	Conţinutul de formaldehide libere (GOST 25617 şi ISO 1833)	mcg/gr	< 1000
10.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥6
11.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm³/m²	≥ 20

Condiţiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Stofa trebuie să corespundă calităţii întâi. Marcarea, ambalarea şi transportarea trebuie să corespundă GOST 7000-80. Operatorii economici cointeresaţi pot examina/vizualiza modelul desenului camuflat/culorii la sediul autorităţii contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vînzătorului la Secţia echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chişinău. Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor prezenta mostrele în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: pînă la 01.06.2020. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.

TABELUL
indicilor calitativi şi valorile caracteristicilor tehnice ale ţesăturii combinate de tip Rip-Stop cu desen camuflat U.S.Woodland pentru confecţionarea echipamentului militar

Un. măs.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziţia fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	**50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)**
2	Densitatea superficială	gr/m²	**240**
Rezistenţa, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
3	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	**4**
	- Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	**4**
	Transpiraţiei (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	**4**
	- Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	**4**
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	**4**
	La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	**4**
	Rezistenţa vopsirii la acţiunea diluanţilor organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	**4**
	Rezistenţa vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	**4**
4	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 şi GOST 30157.0 Regim C1III 9 O1)		
	- urzeală	%	**-0,8**
	- bătătură	%	**1,0**
5	Lăţimea ruloului	cm	**150**
6	Sarcina de rupere a unei bucăţi cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	**1382**
	- bătătură	N (kgc)	**873**
7	Rezistenţa la uzură	cicluri	**5000 nu se distruge**
8	Numărul de fire de aţă pe 10 cm		
	- urzeală	fire	**375**
	- bătătură	fire	**212**
Indicii fizico-igienici			
9	Conţinutul de formaldehide libere (GOST 25617 şi ISO 1833)	mcg/gr	**Sub limită de detecţie (<5)**
10	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	**8,3**
11	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm³/m²	**22**

Semnat: Numele, Prenumele: Cravcenco Andrei În calitate de: Administrator

Ofertant: Zilant SRL Adresa: Republica Moldova, or.Chişinău, bd. Moscova 21