

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 67 - 20 C « 13 » februarie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Îmbrăcăminte exterioră tricotată pentru femei, fete, bărbați, băieți: pulover art. 1970, din fire vopsite (culoarea albastru-închis) 70% acril, 30% lână*

Solicitant / Producător *FPC „FLAX” SRL, r-l Ialoveni, s. Vasieni*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *07.02.2020*

Data începerii încercării *07.02.2020*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8525-20 din 06.02.2020, și programului Nr. M-8525-20 din 06.02.2020,*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *SM GOST 31410:2011 «Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru bărbați și băieți.*

Condiții tehnice generale», GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88

„Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”

SM GOST 31409:2010 „Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru femei și fete. Condiții tehnice generale”

DN la metode de încercări *GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к*

методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,

GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стир-

кам», GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к

дистиллированной воде», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания

устойчивости окраски к „поту”», GOST 9733.7-83 «Материалы текстильные. Метод испыта-

ния устойчивости окраски к глажению», GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод

испытания устойчивости окраски к органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Мате-

риалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»,

GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения

воздухопроницаемости”, GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических

и водоотталкивающих свойств»,

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 67 - 20 C « 13 » februarie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Îmbrăcăminte exterioră tricotată pentru femei, fete, bărbați*

băieți: pulover art. 1970, din fire vopsite (culoarea albastru-închis) 70% acril, 30% lână

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM GOST 31410 pct. 4.3.4	Grupa vopsirii — durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	SM GOST 31409 pct. 4.3.5 GOST 28554 pct. 1.1.5	GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 5	GOST 9733.5	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	SM GOST 31409 pct. 4.3.3	GOST 12088 pct. 4.3.3	150	750
3	Higroscopicitatea, %, min	SM GOST 31410 pct. 4.3.5 GOST 31228 pct. 4.1 GOST 30383 pct. 4.1 Tab. 1	GOST 3816 pct. 3	6	12,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	