



APPROB
Director CAI «Pigant - AIRJN» SRL
\$vef I. 2020

La încercări s-au prezentat mostrele Material tricotat pentru confecționarea lenjeriei de corp:

№1 - 55-60% *bumbac*, 40-45% PES; №2 - 35% *bumbac*, 65% PES+spandex.

Solicitant "Vargus-Group," SRL

Canțitatea mostrelor prezentate la încercări *câte 1 buc*

Data primirii mostrelor: 12.03.2020

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-17-20 din 12.03.2020

Tipurile și scopurile încercărilor

DN la metode de încercări GOST 12088-77, Материалы текстильные и изделия из них. Метод

определения воздухопроницаемости», SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Testaturî/Tricoturi.

Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Reglementare tehnică, Stabilitirea

metodelor de analiza utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor

textile" (Ordin nr.154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela

Nr Inerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	262,6
1.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 12088 pct. 4.3.3	118
1.3	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac - PES - spandex	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	66,1 27,9 6,0
2.1	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 12088 pct. 4.3.3	166,7
2.2	Densitatea superficială, g/m ² , min	SM SR EN 12127	280,4
2.3	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac - PES - spandex	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	44,6 51,6 3,8

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostrele încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris CAI.
Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stoileenco S.	
Tehnic - laborant	Mognoi T.	