

| | | |
|---|---|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 236 - 22 « 01 » iunie 2022 | Cod: ПИ 7.8 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 01.03.2021 |
| | | Pag. 1 |



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL
S.R.L.

Șveț I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele Șervețele de masă din celuloză, marca „Milta”, 1 strat, albe

Solicitant „Mitra-Grup” SRL, mun. Chișinău, str. A.Scuisev, 48-1

Producător „Mitra-Grup” SRL, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 4 amb.

Data primirii mostrelor 30.05.2022

Data începerii încercărilor 31.05.2022

Data sfârșitului încercărilor 01.06.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-26-22 din 30.05.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informarea

DN la produse SM GOST R 52354 : 2006 „Produse din hârtie pentru uz casnic și igienico-sanitar.

Condiții tehnice generale”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN metodelor de încercări | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|--|---|-----------------------------|
| 1 | Forța distructivă medie în două direcții, în stare umedă, N, min | SM GOST R 52354-2006 pct. 5.4 GOST 13525.7-68 | 0,2 |
| 2 | Absorbția capilară în două direcții, mm, min | SM GOST R 52354-2006 pct. 5.5 GOST 12602-93 | 38 |
| 3 | Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) | SM GOST R 52354:2006 pct. 5.6 GOST 12523-77 | 7,5 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|-------------------|----------------|-----------|
| Inginer - chimist | Stolareenco S. | |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T. | |