

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ȘI DE SECURITATE nr. 3/8 Ed. 1/ Valabilă începând cu data: 17.06.2022

ANTISEPTIC HMF

1. DESCRIERE	<p>Soluția Antiseptic este un produs pe bază de săruri anorganice, aditivi, apă. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nu are miros ▪ Impotriva insectelor, ciupercilor, mucegaiului și putreziri ▪ Lemnul impregnat se vopsește și se lipește ușor ▪ Oferă lemnului o nuanțe roșie pentru controlul calității ▪ La aplicare în mod corespunzător pe lemn necontaminat, crește durata medie de viață a lemnului cu 30-35 de ani ▪ Are un set de proprietăți de protecție ▪ Se admite depuneri de sediment 										
2. UTILIZARE	<p>Soluția Antijuc este o compoziție antiseptică rezistent la acțiunea apei pentru protecția preventivă a lemnului contra fungilor, mucegaiului, putreziri, insecte-lemn și altor tipuri de paraziți, exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor</p>										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="499 835 922 893">TIP CARACTERISTICĂ</th> <th data-bbox="930 835 1540 893"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="499 893 922 929">Aspect</td> <td data-bbox="930 893 1540 929">Soluție omogenă, fără impurități</td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 940 922 976">Rezudul uscat</td> <td data-bbox="930 940 1540 976">Min. 4,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 987 922 1023">PH</td> <td data-bbox="930 987 1540 1023">Min. 4,3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 1023 922 1093">CULOAREA</td> <td data-bbox="930 1023 1540 1093">ROȘIE</td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		Aspect	Soluție omogenă, fără impurități	Rezudul uscat	Min. 4,5	PH	Min. 4,3	CULOAREA	ROȘIE
TIP CARACTERISTICĂ											
Aspect	Soluție omogenă, fără impurități										
Rezudul uscat	Min. 4,5										
PH	Min. 4,3										
CULOAREA	ROȘIE										
4. CONDIȚII DE APLICARE	<p>Temperatura optima de aplicare produsului 5 - 25 °C. Dacă pe suprafață se găsește praf sau alte urme de murdarie, acestea fa fi îndepărtați printr-o metodă adecvată.</p>										
METODA DE APLICARE	<p>Înainte de utilizare produsul bine se amestecă. În dependență de condițiile de exploatare, se folosesc una dintre următoarele metode de prelucrare a lemnului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elementele din lemn ale construcțiilor care nu au contact direct cu solul și umezeala: se aplică prin metoda de scufundare a acestora în soluție, prin pensulare, cu ajutorul pistolului cu aer comprimat, de 2-3 ori cu întreruperede 1 – 1,5 ore. 2. Pentru elementele din lemn ale construcțiilor care se exploatează în condiții extreme, ca de exemplu, umiditatea atmosferică ridicată sau au contact direct cu solul: se aplică prin scufundarea elementelor de construcție în cadă. 										
5. AMBALARE	<p>Recipienți din sticlă de 5,0 l 10,0 l</p>										
6. DEPOZITARE, MARCARE SI TRANSPORT	<p>Produsul se livrează în ambalaje închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă.</p> <p>Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferrite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 °C și 35 °C. Evitați înghețarea produsului.</p> <p>Depozitarea la temperatură de sub 5 °C poate duce la deteriorarea produsului.</p> <p>Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.</p>										
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	<p>Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară.</p>										

GAMA COLOR

Se lucrează în mănuși de cauciuc, cu respirator. A se evita contactul cu suprafețele deschise ale corpului, inhalarea sau consumul.
Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire.
Nu lăsați la îndemâna copiilor!

8. TERMEN DE VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 24 luni de la data fabricației.
13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
10. ALTE INFORMAȚII	Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!