

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 329 - 21 « 30 » iunie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB
Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.
30 » iunie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricatat din 65% PES, 35% viscoza, densitatea 220g/m²*

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 0,5) m

Data primirii mostrelor 28.06.2021

Data începerii încercării 28.06.2021

Data sfârșitului încercării 30.06.2021

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-55-21 din 28.06.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”

(din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - viscoza	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	67,6 32,4
2	Densitatea superficială, g/m ² .	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	230,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Sveț E.	