



Laboratorul de încercări al SRL „Armo-Beton”
Mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Uzinelor 8, tel: (022)-383221

RI 5.10
Ediția: 04
Data
13.02.18



Temperatura aerului 14°C

Rezultatele incercarii

Tabelul 2

Nº Partid ei	Denumirea probei	Parametrii masurabili	DN cerintele tehnice, nr.p.	DN metoda utilizata, nr.p.	U.M	Norma conform DN	Rezultate	Concluzie P/N
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	SET 9,5-2	Rezistenta la fisurare	SM 300-2011 p. 4.2.3	ГОСТ 8829-94 п 8.10	mm	<0,15	0	P
001	SET 9,5-2	Rezistenta la rigiditate	SM 300-2011 p. 4.2.3	ГОСТ 8829-94 п 8.11	mm	<400	83	P
001	SET 9,5-2	Rezistenta la duritate	SM 300-2011 p. 4.2.3	ГОСТ 8829-94 п 8.12	kN	≥3,4	3,5 (Nu s-a rupt)	P

Fixarea stilpului SET 9,5-2 pe standul de incercare

