

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>411 - 24C</b> « 18 » decembrie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Editia: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**  
Director «LabTest - Airin» SRL  
*Șveț I.* Șveț I.  
*decembrie* 2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete de vară, din piele naturală în combinație cu material textil de culoare neagră (căptușit prin interior cu membrană imperresibilă), căptușeală interioară din textil multistratificat, talpa exterioară flexibilă, din EVA rezistent la alunecare și uzură, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, model 162, mărime 42, pentru bărbați/femei.*

Solicitant / Producător *F.P.C. „TIRAS” SRL Republica Moldova, or. Soroca, str. Cosăuților, 15*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *04.12.2024*

Data începerii încercării *16.12.2024*

Data sfârșitului încercării *18.12.2024*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9298-23 din 26.11.2024 și pe baza programului Nr. 9298-23-EPPC din 28.11.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)	GOST 9290-76	115	st-245 dr-225
2	Rezistența de fixarea tălpii prin metoda chimică, N/cm min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)	GOST 9292-82	48	st-83 dr-71
4	Flexibilitatea încălțămintei, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	145	st-90 dr-112


Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E</i>	<i>Șveț E</i>

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>8 - 25</b> «13» ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Editia: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

«13» ianuarie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele Ghete "tactice" primăvara-toamnă, cu fețe din piele naturală combinată cu material textil (CORDURA), căptușeală din material Airtex, talpi din TR, model 1090, mărime 42.

Solicitant / Producător F.P.C. „TIRAS” SRL Republica Moldova, or. Soroca, str. Cosăuților, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 per.

Data primirii mostrelor 09.01.2025

Data începerii încercării 09.01.2025

Data sfârșitului încercării 13.01.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-2-25 din 09.01.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

#### Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțămintei, N	GOST 9718-88	dr-92
2	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	dr-124
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	dr-45


Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şvet E.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>307-24</b> « 12 » august 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Editia: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2024

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Bocanci cu carâmbi înalți, din piele natueală "box", model de iarnă, model 1081, culoarea neagră talpă din TEP/PU;

№2- Bocanci cu carâmbi înalți, din piele natueală "box", model de vară, model 1081, culoarea neagră talpă din TEP/PU.

Solicitant / Producător F.P.C. „TIRAS” SRL Republica Moldova, or. Soroca, str. Cosăuților, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 07.08.2024

Data începerii încercării 07.08.2024

Data sfârșitului încercării 12.08.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-80-24 din 07.08.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ }^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto	
					№1	№2
1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)	GOST 9290-76	115	st-147	st-154
2	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică, N/cm min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)	GOST 9292-82	44	st-47	st-45
3	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 8 Tab.6)	GOST 9135-2004	1,0	st-0,6	st-0,5
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 9 Tab.7)		1,0	st-1,0	st-1,0
4	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	145	st-106	st-105

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	