

SUPRATON

GRUND



AMBALAJ	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg	15kg
CANTITATE PE PALET	336	120	72	44	33

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,10-0,15 KG/M ²
ASPECT PRODUS	LICHID OMOGEN
DENSITATE	1,002±0,005 G/CM ³
pH	7,7-8,5
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	35 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	4 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/H)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

SUPRATON — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.

PROPRIETĂȚI

- Reglează și reduce capacitatea de absorbție;
- Aderență bună la suport;
- Întărește substratul;
- Asigură aplicarea uniformă a vopselilor;
- Uscare rapidă;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton și altele.

Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.).

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare se recomandă amestecarea grundului. Se aplică uniform cu bidineaua sau ruloul.

ATENȚIE!

Lucrările trebuie efectuate la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul aplicării unui strat constituie 0,10-0,15 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a SUPRATON depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 4 ore. Efectuarea lucrărilor pe preparatul de grunduire umed reduce eficacitatea acestuia.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 15.03.2019

SUPRATON

ГРУНТОВКА



УПАКОВКА	1 кг	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	336	120	72	44	33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,10-0,15 КГ/М ²
ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА	ОДНОРОДНАЯ ЖИДКОСТЬ
ПЛОТНОСТЬ	1,002±0,005 Г/СМ ³
рН	7,7-8,5
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО 3 СТЕПЕНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С	35 МИНУТ
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	4 ЧАСА
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/Н)	30 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 10 Г/Л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SUPRATON — готовая к применению грунтовка для впитывающих минеральных поверхностей. Содержит акрилатную водоземulsion с аддитивами.

СВОЙСТВА

- Выравнивает и снижает впитывающую способность поверхности;
- Хорошая адгезия к основанию;
- Укрепляет подложку;
- Обеспечивает равномерное нанесение красок;
- Быстрое высыхание;
- Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется внутри зданий перед оштукатуриванием поверхности, приклеиванием керамических плит, приклеиванием обоев, а также перед покраской поверхности. Рекомендована для разных типов впитывающих поверхностей, таких как цементные и гипсовые штукатурки и стяжки, кирпич, гипсокартон и другие.

Укрепляет и выравнивает впитывающую способность поверхностей, в целях избежания образования пятен и трещин.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без веществ, снижающих адгезию (жировые пятна, пыль, битум и другие).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением грунтовка тщательно перемешивается. Наносится кистью или валиком.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

В зависимости от типа поверхности, расход при однослойном покрытии — 0,10-0,15 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания SUPRATON зависит от впитывающей способности поверхности, температуры, влажности воздуха, но не более 4 часов. Проведение дальнейших работ по невысохшей грунтовке приведёт к снижению её эффективности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ — 18 месяцев.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 15.03.2019